

FICHA TÉCNICA

Data de emissão:
Fev 2020

ADITIVO PARA PINCELAGEM SELEMIX® 6-580

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Aditivo para Pincelagem *Selemix* 6-580 pode ser adicionado aos primários sintéticos e revestimentos de acabamento *Selemix* 1K, para melhorar as capacidades de pincelagem. O aditivo aumenta o tempo aberto e facilita a uniformização da superfície, para ajudar a eliminar as marcas da pincelagem.

Pode ser usado nos revestimentos de acabamento *Selemix* 7-610, 7-611 e 7-630, e nos primários 7-810 e 7-820.

PRODUTOS

6-580 Aditivo para pincelagem *Selemix*

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Consultar a ficha técnica do revestimento de acabamento *Selemix* relevante

MISTURA



Funcionalidades	Spray convencional		
Por peso: Revestimento de acabamento <i>Selemix</i> 6-580 Aditivo para pincelagem	7-610/7-611 Revestimento de Acabamento de Secagem Rápida	7-630 Revestimento de Acabamento de Uretano 1K	7-810/7-820 Primário de secagem rápida
	1000	1000	1000
	15-20	15-20	15-20

APLICAÇÃO

Recomenda-se a utilização de trinças de boa qualidade e limpas.

DADOS TÉCNICOS

Dados para o aditivo tal como fornecidos:	
Densidade:	0,92
Conteúdo sólido:	35,6%
Conteúdo solvente:	64,4%
COV (g/L)	594g/L

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Código Selemix	Código curto	Descrição do produto	Tamanho da embalagem
1.965.8000/E1	6-580	Aditivo para pincelagem Selemix	1 L

SAÚDE E SEGURANÇA

Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798