

FICHA TÉCNICA

Data de emissão:
Fev 2020

REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE SECAGEM ULTRARRÁPIDA SELEMIX[®] 1K 7-649

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Revestimento de Acabamento Sintético de Secagem Ultrarrápida *Selemix* 7-649 1K é um produto de acabamento sintético alquídico, brilhante, de 1 componente, para cores sólidas e acabamentos metálicos de uma camada.

É compatível com primários de secagem rápida *Selemix* e garante um sistema de pintura durável. É de secagem muito rápida, com acabamento brilhante e boa durabilidade. A aplicação pode ser por pistola de pintura convencional ou de pulverização sem ar.

É adequado para o revestimento de maquinaria, equipamento agrícola e de construção e muitas outras aplicações de pintura industrial que exijam um acabamento de secagem rápida e brilhante.

PRODUTOS

7-649 Revestimento de Acabamento Sintético de Secagem Ultrarrápida *Selemix*
NPxx Pigmentos *Selemix* NP

Diluentes:

1-215 Diluente nitroceluloso

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO



Superfícies pintadas,
enchimentos de
poliuretano ou poliéster

Lixar à máquina com discos P320-400 e desengordurar



Primários *Selemix* 1K:
7-810, 7-820,
2.708.080X

Consultar a ficha técnica do primário relativamente ao tempo de aplicação de nova camada.

Aço (usar um primário
em ambientes
corrosivos)

Lixar à máquina com discos P80-120 e desengordurar

Aplicar apenas numa superfície limpa e seca com uma temperatura acima do ponto de orvalho para evitar a condensação. Em espaços confinados, assegure a ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.

MISTURA

Misture muito bem a tinta antes da ativação e verifique a cor antes da utilização.

	Funcionalidades	Convencional	Pulverização sem ar
	Por peso: 7-649 Revestimento de acabamento 1-215 Diluente	1000 450-550	1000 450-550
	Por volume: 7-649 Revestimento de acabamento 1-215 Diluente	4 2 – 2,5 (50-60%)	4 2 – 2,5 (50-60%)
	Viscosidade (a 20 °C): Vida útil no frasco (a 20 °C):	18-22 segundos DIN4 Ilimitado	18-22 segundos DIN4 Ilimitado

APLICAÇÃO

	Funcionalidades	Convencional	Pulverização sem ar
	Configuração da pistola de pintura:	Ponta: Gravidade: 1,3-1,4 mm Sucção: 1,6-1,8mm Alimentação de pressão: 0,85-1,2mm	Ponta: 9-11 thou 0,23-0,28mm
	Pressão de ar:	HVLP: 2 bar Padrão: 2-3 bar	2,5 bar
	Pressão do fluido:	N/A	80-100 bar
	Número de camadas:	2	2
	Evaporação entre camadas:	5-10 minutos	5-10 minutos
	Secagem:	Secagem ao ar	Secagem ao ar
	Espessura da película molhada:	120 micrómetros	120 micrómetros
	Espessura da película de secagem:	40-50 micrómetros	40-50 micrómetros

TEMPOS DE SECAGEM



a 20 °C

Sem pó:

Sem toque:

Sem fita:

Manuseável:

Solidificado:

Tempo de cobertura:

10-15 minutos

1-2 horas

16 horas

2-3 horas

16-24 horas

Mínimo: 24 horas

Máximo: 4-5 dias por si só, sem lixar

Uma temperatura mais baixa ou uma espessura da película superior a 50 µm irá prolongar os tempos de secagem

DADOS TÉCNICOS

Com base em tinta misturada pronta a usar, incluindo diluente:

COV (g/L):

Conteúdo sólido (peso):

Conteúdo sólido (volume):

Conteúdo solvente (peso):

Densidade (pronto a usar)

528-657 g/L (consoante a cor e a diluição)

30-59%

24-40%

41-70%

0,95-1,28 Kg/L

Cobertura teórica:

Brilho:

4,7-8 m²/L a 50 micrones DFT

Brilho

Nota sobre mistura de tintas:

Para misturar cores, é recomendável que os aglutinantes e os pigmentos sejam pesados previamente e bem misturados, antes da adição de secativos

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Código Selemix	Código curto	Descrição do produto	Tamanho da embalagem	
1.776.4900/E3.5K	7-649	Revestimento de Acabamento Sintético de Secagem Ultrarrápida	3,5	Kg
1.776.4900/E14K	7-649	Revestimento de Acabamento Sintético de Secagem Ultrarrápida	14	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Diluyente nitroceluloso	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Diluyente nitroceluloso	5	Lt

SAÚDE E SEGURANÇA

Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798