

TECHNICAL DATASHEET

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] LAC ACRILIC 2K

LUCIOS **2.100.0090**

MAT **2.100.0015**

DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 2.100.0090 și 2.100.0015 sunt lacuri acrilico-poliuretanică 2K concepute pentru a realiza de la lucii foarte mare la finisaj foarte mat.

2.100.0090 lac lucios și 2.100.0015 lac mat poate fi aplicat direct peste vopselele *Selemix* 7-53X fără a fi necesară șlefuirea.

2.100.0090 oferă rezistență ridicată la zgârieturi, rezistență la intemperii și retenție lucioasă.

2.100.0015 oferă rezistență ridicată la zgârieturi și rezistență la intemperii.

2.100.0090 și 2.100.0015 pot fi mixate pentru a atinge finisaje semi-mat sau semi-lucios

PRODUSE

2.100.0090 *Selemix* Lac Lucios
2.100.0015 *Selemix* Lac Mat

Întăritor:

9-080 Întăritor Acrilic

Diluant:

1-430 Diluant Acrilic

SUBSTRATURI ȘI PREGĂTIRE



Suprafețe vopsite cu
7-53X Direct sau 7-540
Basecoat




Fără șlefuire sau degresare (în funcție de condițiile
utilizatorului). Se aplica în intervalul a 24 ore de la aplicarea
vopselei






Se aplică numai pe o suprafață curată și uscată, cu o temperatură deasupra punctului de rouă.
În spațiile închise se necesită o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării.

MIXARE

Amestecați bine înainte de activare

	Caracteristici	Convențional
	Pe Cantități: 2.100.0090/15 Lac 9-080 Întăritor 1-430 Diluant	1000 500 125 - 140
	Pe Volum: 2.100.0090/15 Lac 9-080 Întăritor 1-430 Diluant	2 1 0.2 – 0.3 (10-15%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a amestecului (at 20°C):	16-18 sec DIN4 4 ore

APLICARE

	Caracteristici	Convențional
	Setări pistol: Presiune aer: Presiune fluid:	Nozzle: Gravitational: 1.3-1.6mm Aspirație: 1.4-1.8mm Presurizat: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Număr de straturi: Aerare între straturi:	2 10 min
	Uscare: Aerare înainte de coacere: Grosime film ud: Grosime film uscat:	Ambientală sau coacere 30 min la 60°C 10 min 100-125 microni 40-50 microni

TIMP USCARE



la 20°C

La praf:	20-30 min
La atingere:	2-3 ore
Aplicare bandă:	6-12 ore
La manipulare:	2-3 ore
În profunzime:	24 ore după coacere
Reacoperire:	Minim: când este complet uscat Maxim: 24 ore fără șlefuire

Temperatura scăzută sau grosime a filmului mai mare de 50 μm va prelungi timpii de uscare

TABEL MĂTUIRE

GHID DE AMESTECARE PENTRU DIFERITE NIVELURI DE LUCIU				
Nivel Luciu:	Mat	Semi-Mat	Semi-Lucios	Lucios
2.100.0015 (Mat):	100%	95%	85%	-
2.100.0090 (Lucios):	-	5%	15%	100%
Rație Volum Lac:	2			
Rație Volum Întăritor 9-080:	1			
Rație Volum Diluant 1-430:	0.2 – 0.3			

DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare incluzând diluant:

VOC (g/L):	582-654 g/L (în funcție de diluție)
Conținut solid (greutate):	42-45 %
Conținut solid (volum):	36-38 %
Conținut solvent (greutate):	55-58 %
Densitate (Gata de aplicare)	1.05-1.13 Kg/L
Acoperire teoretică:	3.5-3.7 m ² /L la 40 microni DFT
Luciu:	Lucios și Mat

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea Produsului	Ambalaj	
2.100.0015/E20	4-0015	2K Acrylic Matt Clearcoat	20	Lt
2.100.0090/E20	4-0090	2K Acrylic Gloss Clearcoat	20	Lt
1.959.5080/E1	9-080	Acrylic Hardener	1	Lt
1.959.5080/E5	9-080	Acrylic Hardener	5	Lt
1.959.5080/E25	9-080	Acrylic Hardener	25	Lt
1.911.4430/E1	1-430	Acrylic Thinner	1	Lt
1.911.4430/E5	1-430	Acrylic Thinner	5	Lt
1.911.4430/E25	1-430	Acrylic Thinner	25	Lt

PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din luate pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771