

## TECHNICAL DATASHEET

Issue date:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> ADITIV PUDRĂ TEXTURATĂ 6-560 FIN / 6-561 DUR

## DESCRIEREA PRODUSULUI

6-560 și 6-561 sunt aditivi polietilenici sub formă de pudră albă, care ajută la obținerea de finisaje texturate pe structură fină sau grosieră/rugoasă. Produsele oferă o suprafață uniformă și asigură o rezistență bună la zgâriere.

Aditivi de texturare sub formă de pudră sunt compatibili cu toate vopselele 1K și 2K din gama Selemix și nu afectează negativ culoarea sau timpul de uscare.

Alegerea tipului de granulație (pe structură fină sau grosă) precum și cantitatea de aditiv adăugată în vopsea (între 3% și 5 %) se va face în funcție de tipul de finisaj dorit.

## PRODUSE



6-560	<i>Selemix</i> Aditiv pudră Fină
6-651	<i>Selemix</i> Aditiv pudră Grosieră

## SUBSTRATES AND PREPARATION

Consultați fișa tehnică a vopselei utilizate.


## MIXARE

6-560 și 6-561 sunt livrați la flacoane de plastic de 200g. Flaconul dispune de măsură dozatoare de 15 grame. Mixați bine vopseaua împreună cu aditivul înainte de activare cu întăritorul

	Caracteristici Sistem Standard	Convențional Air-Assisted Airless
	<b>Pe Cantități:</b> Vopsea Selemix 6-560 / 6-561 Aditiv textură	1000 30-50
	<b>Pe Volum:</b> Vopsea Selemix 6-560 / 6-561 Aditiv textură	1 Litru 2-3 măsuri dozare

## APLICARE

Consultați fișa tehnică a vopselei utilizate.

	Caracteristici	Convențional	Air-Assisted Airless
	Setări pistol:	Recomandăm diuza cu diametrul cel mai mare sugerată în fișa tehnică a vopselei	Este întotdeauna recomandat să contactați furnizorul pompei, deoarece particulele de pulbere pot provoca o uzură rapidă a părților mecanice și a membranelor.

## DATE TEHNICE

Date pentru aditiv:	
Mărimea particulelor: Textură fină 6-560: Textură grosieră 6-561:	În medie 24-36 Microni (Maxim 90 microni) În medie 60-90 Microni (Maxim 125 microni)
Densitate:	0.949
Conținut Solid:	100%
Conținut solvent:	0%
COV (g/L)	0g/L

## CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea Produsului	Ambalaj	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Fine	0.2	K
1.965.6000/E0.2K	6-561	Selemix Texture Powder Additive Course	0.2	K

## PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

## PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din lucatie pot afecta durata de uscare.

### PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771