

TECHNICAL DATASHEET

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] ADITIV LOVITURĂ DE CIOCAN 6-540

DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 6-540 este un aditiv siliconic ce oferă aspectul "lovitură de ciocan". Poate fi folosit în vopselele sintetice *Selemix* 7-61X, Celulozice 7-3XX și poliuretanică 7-510.

Se recomandă ca primul strat de vopsea să se aplice fără aditivul 6-540, urmat de un strat care conține aditivul. Acest lucru este foarte important în cazul în care piesele vopsite vor fi expuse la condițiile exterioare.

PRODUSE

6-540 *Selemix* Aditiv Lovitură de Ciocan

SUBSTRATURI ȘI PREGĂTIRE

Consultați fișa tehnică a vopselei *Selemix* relevantă

MIXARE

Adăugați întăritor și diluant în conformitate cu fișele tehnice vopselei *Selemix*.



Caracteristici	Convențional			
	7-310 Celuloză	7-330 Celuloză	7-510 Poliuretanică	7-610 Uscare Rapidă
Pe Cantități: Vopsea <i>Selemix</i>	1000	1000	1000	1000
6-540 Aditiv	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35
Întăritor	-	-	(9-510) 500	-
Diluant (Fișa tehnică a vopselei)	750-850	300-400	750-850	80-120

APLICARE

Consultați fișa tehnică a vopselei Selemix relevantă.

Aplicați primul strat fără aditiv 6-540 și al doilea strat cu aditiv.

DATE TEHNICE

Date despre aditiv:	
Densitate:	0.875
Conținut solid:	1.2%
Conținut solvent:	98.8%
COV (g/L)	865g/L

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea Produsului	Ambalaj
1.965.4000/E0.35K	6-540	Selemix Hammer Effect Additive	0.35 K

PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din lăcăție pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771