

TECHNICAL DATASHEET

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] GRUND POLIURETANIC PENTRU PLASTIC 7-502

DESCRIEREA PRODUSULUI

7-502 este un grund 2K potrivit pentru următoarele plastice:

ABS, Nylon (PA), PC, PC/ABS, ABS/PA, PVC, PVC Comprimat, și PU/FG

Se poate aplica și pe plastice PP, PP/EPDM doar dacă se folosește diluantul PP 1-402.

Grundul 7-502 este conceput pentru a fi combinat cu pigmenți Selemix pentru a oferi o gamă largă de culori.

Poate fi reacoperit cu vopselele Selemix solvent și apă (vezi detalii mai jos).

PRODUSE

7-502 *Selemix* Grund poliuretanic pentru plastic
NPxx *Selemix* NP Pigmenți

Întăritor:

9-080 Întăritor Acrilic

Diluanți:

1-402 Diluant PP
1-480 Diluant Direct

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR



ABS, Nylon (PA), PC,
PC/ABS, ABS/PA,
PVC, PVC Comprimat,
PU/FG

Degresare folosind degresant antistatic



PP, PP/EPDM







Cutățare cu degresant pentru plastic și degresant antistatic

Tratarea cu flacăra nu este necesară dar poate fi utilizată.




Se aplică numai pe o suprafață curată și uscată, cu o temperatură deasupra punctului de rouă. În spațiile închise se necesită o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării.

MIXARE


Amestecați bine grundul înainte de a se activa cu întăritorul și verificați culoarea înainte de utilizare

	Caracteristici pentru: PP și PP/EPDM	Convențional
	Pe Cantități: 7-502 Grund (pigmentat) 9-080 Întăritor 1-402 Diluant PP	1000 200 250
	Pe Volum: 7-502 Grund (pigmentat) 9-080 Întăritor 1-402 Diluant PP	4 1 1 – 1.3 (25-30%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a amestecului (at 20°C):	18-30 sec .DIN4 3-4 ore
	Caracteristici pentru restul plasticelor:	Convențional
	Pe Cantități: 7-502 Grund (pigmentat) 9-080 Întăritor 1-480 Diluant	1000 200 250
	Pe Volum: 7-502 Grund (pigmentat) 9-080 Întăritor 1-480 Diluant	4 1 1 – 1.3 (25-30%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a amestecului (la 20°C):	17-19 sec DIN4 3-4 ore

APLICARE

	Caracteristici	Convențional
	Setările pistolului:	Diuză: Gravitațional: 1.2-1.3mm Aspirație: 1.4-1.6mm Presurizat: 0.85-1.0mm
	Presiunea aerului:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar
	Număr de straturi:	1
	Aerare între straturi:	15 min
	Uscare:	Ambientală

TIMP DE USCARE

 la 20°C	La praf	5-10 min
	La manipulare În profunzime	6 – 8 ore 24 ore
	Uscare la cabină:	30 minute la @50°C (în funcție de grosimea stratului)
	Reacoperire:	Minim: 30 min Maxim: 24 ore fără șlefuire, reacoperire cu vopselele Selemix 7-110, 7-512, 7-53X, 7-610, sau vopselele Selemix pe bază de apă
	Notă:	Temperatura scăzută sau grosimea filmului prea mare va prelungi timpii de uscare

Bazate pe produsul gata de aplicare incluzând diluant:	
VOC (g/L):	500-510 g/L (în funcție de culoare și diluție)
Conținut solid (greutate):	48-49 %
Conținut solid (volum):	29-30%
Conținut solid (greutate):	51-52%
Densitate (Gata de aplicare)	0.98-1.00 Kg/L
Acoperire teoretică:	14 m ² /L la 20 microni DFT
Luciu:	Semi- Mat

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea produsului	Ambalaj	
7-502/E4.5K	7-502	2K PU Grund Pentru Plastic	4.5	Kg
1.959.5080/E1	9-080	Întăritor Acrilic	1	Lt
1.959.5080/E5	9-080	Întăritor Acrilic	5	Lt
1.959.5080/E25	9-080	Întăritor Acrilic	25	Lt
1.991.1480/E5	1-480	Diluant Direct PUR	5	Lt
1.991.1480/E25	1-480	Diluant Direct PUR	25	Lt
1.991.1480/E200	1-480	Diluant Direct PUR	200	Lt
1-402/E5	1-402	Diluant Pentru Polipropilenă	5	Lt

PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din locație pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk
 IP14 2AD, England
 Tel: 01449 771771