

## FIȘĂ TEHNICĂ

Data:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 2K VOPSEA ACRILICĂ CU GROSIME MARE PE STRAT 7-130

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 2K 7-130 este o vopsea acrilică cu luciu ridicat, concepută pentru a obține un finisaj de o calitate excepțională ca nivel de luciu și acoperire uniformă. Produsul are o rezistență superioară și stabilitate ridicată la UV. Selemix 7-130 este compatibil cu toate gruurile Epoxidice și Poliuretanică Selemix și conține un agent tixotrop, care asigură o rezistență crescută la scurgere, fără a reduce nivelul de luciu. Aplicarea se poate face conventional, air-assisted, airless, dar și HVLP.

Vopseaua este concepută pentru remorci, vehicule cu șenile, utilaje agricole și alte utilaje industriale, expuse la intemperii, atât la exterior, cât și la interior.

## PRODUSE

7-130                      *Selemix* 2K Vopsea Acrilică  
NPxx                      *Selemix* NP Pigmenți

### Întăritor:

9-090                      Întăritor Acrilic Rapid

### Diluanți:

1-430                      Diluant Acrilic  
1-470                      Diluant Lent

## ALEGEREA ȘI PREGĂTIREA SUBSTRATULUI



Suprafață vopsită  
Grunduri Poliuretanică  
sau Poliesterice

Șlefuire cu P320-400 și degresare






Grund Epoxidic sau  
Poliuretanic Selemix

Consultați fișa tehnică a grundului




Aplicați doar pe suprafețe curate și uscate cu temperatura peste punctul de rouă pentru a evita condensul. În spații închise, asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și a uscării.

## MIXING

Amestecați intens produsul și verificați culoarea înainte de utilizare.

	Caracteristici	Conventional	Air-Assisted Airless
	<b>Pe Cantități:</b> 7-130 Vopsea 9-090 Întăritor 1-430/1-470 Diluant	1000 300 300-350	1000 300 250-300
	<b>Pe Volum:</b> 7-130 Vopsea 9-090 Întăritor 1-430/1-470 Diluant	3 1 1-1.5 (30-50%)	3 1 0.5-1 (15-30%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a mixului (la 20°C):	25-28 sec DIN4 2-3 ore	28-30 sec DIN4 2-3 ore

## APLICARE

	Caracteristici	Conventional	Air-Assisted Airless
	Setările pistolului:	Diuza: Gravitațional: 1.5-1.6mm Aspirație: 1.8-2.0mm Presurizat: 1.0-1.4mm	Diuza: 9-11 0.23-0.28mm
	Presiunea aerului:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2-4 Bar
	Presiunea fluidului:	N/A	70-100 Bar
	Număr de straturi:	2	2
	Aerare între straturi:	5-10 min	5-10 min
	Uscare:	Ambiental sau la 60°C pentru 40-50 min	Ambiental sau la 60°C pentru 40-50 min
	Aerare înainte de coacere:	5-10 min	5-10 min
	Grosime film umed:	160-180 microni	160-200 microni
	Grosime film uscat:	80-90 microni	80-100 microni

## TIMPI DE USCARE



at 20°C

La praf:	30 min
La atingere:	1-2 ore
Aplicare bandă:	24 ore
La manipulare:	24 ore
În profunzime:	24 hours or after bake
Reacoperire:	Minim: Uscat în profunzime Maxim: 24 ore, fără șlefuire

Temperaturile scăzute sau o grosime a filmului mai mare de 100µm, prelungesc durata de uscare

## DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare, incluzand diluant:	
VOC (g/L):	388-486 g/L (în funcție de culoare și diluție)
Conținut de solide (greutate):	55-61 %
Conținut de solide (volum):	39-47 %
Conținut de solvent (greutate):	39-45 %
Densitatea (Gata de aplicare)	0.98-1.19 Kg/L
Consum teoretic:	4.3-5.2 m <sup>2</sup> /L la 90 microni DFT
Luciu:	Lucios

## CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea produsului	Ambalaj	
1.771.3000/E14K	7-130	2K High Build Acrylic Topcoat	14	Kg
1.959.5090/E5	9-090	Acrylic Accelerated Hardener	5	Lt
1.911.4430/E1	1-430	Acrylic Thinner	1	Lt
1.911.4430/E5	1-430	Acrylic Thinner	5	Lt
1.911.4430/E25	1-430	Acrylic Thinner	25	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Slow Direct Thinner	5	Lt
1.991.1470/E200	1-470	Slow Direct Thinner	200	Lt

## PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

## PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din lucație pot afecta durata de uscare.

### PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE VĂ RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771