

## FIȘĂ TEHNICĂ

Data:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 1K VOPSEA SINTETICĂ URETAN 7-630

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua Sintetică 1K Selemix 7-630 oferă o bună aderență la aplicare pe suprafețe din metal neacoperit, asigură un finisaj durabil și un luciu foarte ridicat. Produsul este compatibil cu toate Grundurile Selemix cu uscare rapidă. Aplicarea poate fi făcută convențional, cu air-assisted sau airless.

Produsul este recomandat în special pentru utilaje agricole sau multe alte echipamente fabricate din metal pentru care se dorește obținerea unui nivel de luciu ridicat.

## PRODUSE

7-630                      *Selemix* 1K Vopsea Sintetică  
NPxx                      *Selemix* NP Pigmenți

### Diluanți:

1-610                      Diluant Sintetic  
1-215                      Diluant Nitrocelulozic  
1-205                      Diluant

## ALEGEREA ȘI PREGĂTIREA SUBSTRATULUI



Suprafață vopsită,  
Grunduri poliuretanic  
sau poliesterice

Șlefuire cu P320-400 și degresare






Grunduri Selemix 1K

Consultați fisa tehnică a grundului




Aplicați doar pe suprafețe curate și uscate cu temperatura peste punctul de rouă pentru a evita condensul. În spații închise, asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și a uscării.

## MIXARE

Amestecați intens produsul și verificați culoarea înainte de utilizare.

	Caracteristici	Conventional	Air-Assisted Airless
	<b>Pe Cantități:</b> 7-630 Vopsea 1-610/1-215/1-205 Diluant	1000 250-350	1000 100-200
	<b>Pe Volum:</b> 7-630 Vopsea 1-610/1-215/1-205 Diluant	7 2 - 3 (30-40%)	10 1 - 2 (10-20%)
	Vascozitate (la 20°C): Durata de viață a mixului (la 20°C):	18-22 sec DIN4 Nelimitat	18-22 sec DIN4 Nelimitat

## APLICARE

	Caracteristici	Conventional	Air-Assisted Airless
	Setările pistolului:	Diuza: Gravitațional: 1.3-1.4mm Aspirație: 1.6-1.8mm Presurizat: 0.85-1.2mm	Diuza: 9-11 0.23-0.28mm
	Presiunea Aerului:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2.5 Bar
	Presiunea Fluidului:	N/A	100-120 Bar
	Număr de straturi:	2	2
	Aerare între straturi:	10-15 min	10-15 min
	Uscare:	Ambiental	Ambiental
	Grosime Film Umed:	120 microni	120 microni
	Grosime Film Uscat:	40-50 microni	40-50 microni

## TIMPI DE USCARE



at 20°C

La praf:	10-15 min
La atingere:	1-2 ore
Aplicare bandă:	16 ore
La manipulare:	4-5 ore
În profunzime:	48-72 ore
Reacoperire:	Minim: 2 ore Maxim: 10 zile fără șlefuire

Temperaturile scăzute sau o grosime a filmului mai mare de 50μm, prelungesc durata de uscare

## DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare, incluzand diluant:

VOC (g/L):	535-619 g/L (în funcție de diluție și culoare)
Conținut de solide (greutate):	41-49 %
Conținut de solide (volum):	30-39 %
Conținut de solvent (greutate):	51-59 %
Densitatea (Gata de aplicare)	0.96-1.05 Kg/L

Consum teoretic:  
Luciu: 5.9-7.8 m<sup>2</sup>/L la 50 microni DFT  
Extra-Lucios

Notă:  
Se cantăresc și amestecă rășina cu pigmenții, iar apoi se adaugă Drier-ul

## CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea produsului	Ambalaj	
1.776.3000/E3.25K	7-630	1K Synthetic Urethane Topcoat	3.25	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Thinner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic-Free Thinner	25	Lt

## PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

## PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din locație pot afecta durata de uscare.

### PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771