

## FIȘĂ TEHNICĂ

Data:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 1K VOPSEA CELULOZICĂ EXTRA LUCIOASĂ 7-330

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua Celulozică Extra Lucioasă Selemix 7-330 este un produs 1K care poate fi aplicat într-un singur strat pentru finisaje metalice. Oferă o urcare rapidă și este foarte ușor de aplicat.

Produsul este destinat acoperirii diverselor suprafețelor metalice unde se cere o uscare rapidă și un aspect final extra-lucios.

## PRODUSE

7-330                      *Selemix* Vopsea Celulozică Extra Lucioasă  
NPxx                      *Selemix* NP Pigmenți

### Diluanți:

1-215                      Diluant Nitro  
1-205                      Diluant

## ALEGEREA ȘI PREGĂTIREA SUBSTRATULUI



Suprafață vopsită,  
Grunduri poliuretanic  
sau poliesterice

Șlefuire cu P320-400 și degresare






Grunduri Selemix 1K :  
7-810, 7-820, 3-080X

Consultați fisa tehnică a grundului




Aplicați doar pe suprafețe curate și uscate cu temperatura peste punctul de rouă pentru a evita condensul. În spații închise, asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și a uscării.

## MIXARE

Amestecați intens produsul și verificați culoarea înainte de utilizare.

	Caracteristici	Conventional
	<b>Pe Cantități:</b> 7-330 Vopsea 1-215/1-205 Diluant	1000 400-600
	<b>By Volume:</b> 7-330 Vopsea 1-215/1-205 Diluant	4 2 – 3 (50 - 75%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a mixului (la 20°C):	18-22 sec DIN4 Nelimitat

## APLICARE

	Caracteristici	Conventional
	Setările pistolului:  Presiunea Aerului: Presiunea Fluidului:	Diuza: Gravitational: 1.3-1.4mm Aspirație: 1.6-1.8mm Presurizat: 0.85-1.2mm  HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Număr de straturi: Aerare între straturi:	2-3  10-15 min
	Uscare: Grosime Film Uscat:	Ambiental  35-45 microni

## TIMPI DE USCARE



at 20°C

La praf:	10-15 min
La atingere:	30-40 min
Aplicare bandă:	6-12 ore
La manipulare:	40-50 min
În profunzime:	16-24 ore
Reacoperire:	Minim: 6 ore Maxim: 24 ore fără șlefuire

Temperaturile scăzute sau o grosime a filmului mai mare de 45μm, prelungesc durata de uscare

## DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare, incluzând diluant:

VOC (g/L):	656-693 g/L (În funcție de culoare și diluție)
Conținut de solide (greutate):	28-36 %
Conținut de solide (volum):	19-24 %
Conținut de solvent (greutate):	64-72 %
Densitatea (Gata de aplicare)	0.95-1.04 Kg/L
Consum teoretic:	4.7-5.8 m <sup>2</sup> /L at 40 microni DFT
Luciu:	Extra Lucios

## CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea produsului	Ambalaj	
1.773.3000/E3.75K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	3.75	Kg
1.773.3000/E15K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	15	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic-Free Thinner	25	Lt

## PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

## PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din locație pot afecta durata de uscare.

### PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VA RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771