

FIȘĂ TEHNICĂ

Data:
Feb 2020

SELEMIX[®] 2K VOPSEA ACRILICĂ UHS 7-120

DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 7-120 este un produs UHS 2K cu luciu direct, destinat retușării suprafețelor cu finisaje solide și a anumitor finisaje metalizate cu luciu direct. Produsul asigură rezistență ridicată la intemperii și la decolorare și prezintă un nivel de luciu ridicat. Este compatibil cu toate grundurile epoxidice și poliuretanică Selemix, are un conținut ridicat de solide și VOC scăzut.

Produsul este indicat pentru vopsirea diverselor echipamente, utilaje agricole sau multe alte domenii industriale unde este necesară o durabilitate ridicată, un grad mare de luciu și un aspect final perfect.

PRODUSE

7-120 *Selemix* 2K Vopsea Acrilică UHS
NPxx *Selemix* NP Pigmenți

Întăritori:

9-120 UHS Întăritor Acrilic Rapid
9-130 UHS Întăritor Acrilic Extra Rapid

Diluanti:

1-430 Diluant Acrilic
1-470 Diluant Lent

ALEGEREA ȘI PREGĂTIREA SUBSTRATULUI



Suprafață vopsită Grunduri Poliuretanică sau Poliesterice	Șlefuire cu P320-400 și degresare
---	-----------------------------------






Grund Epoxidic sau Poliuretanic Selemix	Consultați fișa tehnică a grundului
--	-------------------------------------




Aplicați doar pe suprafețe curate și uscate cu temperatura peste punctul de rouă pentru a evita condensul. În spații închise, asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și a uscării.

MIXARE

Amestecați intens produsul și verificați culoarea înainte de utilizare.

	Caracteristici	Conventional
	Pe cantități: 7-120 Vopsea 9-120 / 9-130 Întăritor 1-430/1-470 Diluant	1000 500 100 - 150
	Pe Volum: 7-120 Vopsea 9-120 / 9-130 Întăritor 1-430/1-470 Diluant	2 1 0.2 – 0.3 (10-15%)
	Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a mixului (la 20°C):	20-23 sec DIN4 2 ore

APLICARE

	Caracteristici	Conventional
	Setările pistolului: Presiunea aerului: Presiunea fluidului:	Diuza: Gravitational: 1.3-1.4mm Aspirație: 1.6-1.8mm Presurizat: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Număr de straturi: Aerare între straturi:	2 10 min
	Uscare: Aerare înainte de coacere: Grosime film umed: Grosime film uscat:	Uscare ambientală sau la 60°C pentru 30-40 min 10 min 100-120 microni 50 microni

TIMPI DE USCARE



at 20°C

La praf:	20 min
La atingere:	1-2 ore
Aplicare bandă:	10-16 ore
La manipulare:	5-6 ore
În profunzime:	24 ore sau după coacere
Reacoperire:	Minim: Uscat în profunzime Maxim: 24 ore fără șlefuire

Temperaturile scăzute sau o grosime a filmului mai mare de 50μm, prelungesc durata de uscare

DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare, incluzând diluant:	
VOC (g/L):	404-421 g/L (în funcție de culoare și diluție)
Conținut de solide (greutate):	59-63 %
Conținut de solide (volum):	53-55 %
Conținut de solvent (greutate):	37-41 %
Densitatea (Gata de aplicare)	1.03-1.13 Kg/L
Consum teoretic:	10-11 m ² /L la 50 microni DFT
Luciu:	High Gloss

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Cod Selemix	Cod Scurt	Descrierea produsului	Ambalaj
1.771.2000/E3K	7-120	Acrylic UHS Topcoat	3 Kg
1.771.2000/E12K	7-120	Acrylic UHS Topcoat	12 Kg
1.959.5120/E5	9-120	UHS Acrylic Fast Hardener	5 Lt
1.959.5120/E25	9-120	UHS Acrylic Fast Hardener	25 Lt
1.959.5130/E5	9-130	UHS Acrylic Extra Fast Hardener	5 Lt
1.911.4430/E1	1-430	Acrylic Thinner	1 Lt
1.911.4430/E5	1-430	Acrylic Thinner	5 Lt
1.911.4430/E25	1-430	Acrylic Thinner	25 Lt
1.991.1470/E5	1-470	Slow Direct Thinner	5 Lt
1.991.1470/E200	1-470	Slow Direct Thinner	200 Lt

PROTECȚIA MUNCII

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecția muncii și recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta Fișă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepția situațiilor în care neglijența noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fișă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătățire continuă a produselor. Timpii de uscare precizați se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea și temperatura din locație pot afecta durata de uscare.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE VĂ RUGĂM CONTACTAȚI:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771