

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2021

SELEMIX® 2К БЫСТРОСУХНУЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ 7-610

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Selemix 7-610 – 1К синтетическая алкидная эмаль как для однотонных цветов, так и для металликов. Характеризуется высокой адгезией к голой стали и высоким уровнем блеска.

Применяется в системе с быстросохнущими грунтами, позволяя достигать прочное и долговечное покрытие.

Рекомендована для окрашивания механического оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники, а также других промышленных объектов.

ПРОДУКТЫ

7-610 *Selemix* Быстросохнущая синтетическая эмаль
 NPxx *Selemix* NP пигменты

Разбавители:

1-610 Разбавитель алкидный
 1-205 Разбавитель без ароматических соединений
 1-215 Разбавитель нитроцеллюлозный

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА



Предшествующие покрытия,
полиуретановые или
полиэфирные наполнители

P320-400



1К грунты *Selemix*
7-810, 7-820, 3-080X, 5-08851:

См. соответствующие TDS

Сталь

P80-120

Рекомендуется тщательно обезжирить поверхность перед нанесением.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Стандартное	Комбинированное/ безвоздушное
 По весу: Эмаль 7-610 Разбавитель 1-610/205/215	1000 300 350-400	1000 300 350-400
 По объему: Эмаль 7-610 Разбавитель 1-610/205/215	3.5 1 1.3 - 1.5 (35-40%)	3.5 1 1.3 - 1.5 (35-40%)
 Вязкость (при 20°C): Жизнеспособность (при 20°C):	18-20 с DIN4 1.5 ч	18-20 с DIN4 1.5 ч

НАНЕСЕНИЕ

	Стандартное	Комбинированное/безв оздушное
 Краскопульт:	Сопло: Верхний бачок: 1.3-1.4 мм Нижний бачок: 1.6-1.8 мм Давление: 0.85-1.2 Бар	Сопло: 9-11 (0.23-0.28 мм)
Давление воздуха:	HVLP: 2 Бар Стандарт: 2-3 Бар	2.5 Бар
Давление материала:	-	100-120 Бар
 Число слоев:	2	2
Выдержка между слоями:	10-15 мин	10-15 мин
 Толщина мокрой пленки:	120 мкм	
Толщина сухой пленки:	40-50 мкм	

СУШКА



Время сушки при 20°C:

- от пыли	10-15 мин
- на отлип	1-2 ч
- монтажная прочность	4-5 ч
- полное высыхание	24-48 ч
- при 60°C	30-40 мин

Время перекрывания

Минимум: 6 дней
 Максимум: через 1 мес без шлифования

Внимание:

При температуре ниже указанной или толщине пленки более 50 мкм время сушки может увеличиться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Готовая к нанесению смесь с учетом разбавителя:

Содержание ЛОС:	508-614 г/л
Сухой остаток (по весу):	36-54 %
Сухой остаток (по объему):	29-41 %
Содержание сольвента (по весу):	46-64 %
Плотность:	0.99-1.07 кг/л

Теоретический расход: 5.7-8.1 м²/л @ 50 мкм

Глянец: Высокоглянцевое покрытие

АРТИКУЛЫ И УПАКОВКА

Артикул	Краткий код	Описание	Упаковка	
1.776.1000/E3.5K	7-610	Быстросохнущая синтетическая эмаль	3.5	Кг
1.776.1000/E14K	7-610	Быстросохнущая синтетическая эмаль	14	Кг
1.911.5610/E5	1-610	Разбавитель алкидный	5	Л
1.921.3215/E1	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	1	Л
1.921.3215/E5	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	5	Л
1.991.1205/E25	1-205	Разбавитель без ароматических соединений	25	Л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности см. паспорта безопасности (MSDS) и маркировку материалов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Приведенная в данной технической документации информация является профессиональным руководством по применению материалов Selemix. Соблюдение приведенной технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Неследование руководству, а также использование продукта не в соответствии с его назначением является ответственностью пользователя.

Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз»

Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107