

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2021

SELEMIX® 2К БЫСТРОСУХНУЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ 7-611

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Selemix 7-611 – 1К синтетическая алкидная матовая эмаль как для однотонных цветов, так и для металликов. Может использоваться в комбинации с 7-610 для достижения полуглянцевой и полуматовой финишной отделки.

Применяется в системе с быстросохнущими грунтами, позволяя достигать прочное и долговечное покрытие. Характеризуется высокой адгезией к стали.

Рекомендована для окрашивания механического оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники, а также других промышленных объектов.

ПРОДУКТЫ

7-611 *Selemix* Быстросохнущая синтетическая матовая эмаль
 NPxx *Selemix* NP пигменты

Разбавители:

1-610 Разбавитель алкидный
 1-205 Разбавитель без ароматических соединений
 1-215 Разбавитель нитроцеллюлозный

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА



Предшествующие покрытия,
полиуретановые или
полиэфирные наполнители

P320-400



1К грунты *Selemix*
7-810, 7-820, 3-080X, 5-08851:

См. соответствующие TDS

Сталь

P80-120

Рекомендуется тщательно обезжирить поверхность перед нанесением.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

		Стандартное	Комбинированное/ безвоздушное
	По весу: Эмаль 7-611 Разбавитель 1-610/205/215	1000 250-350	1000 80-90
	По объему: Эмаль 7-611 Разбавитель 1-610/205/215	6 2 – 3 (35-40%)	10 1 (10%)
	Вязкость (при 20°C): Жизнеспособность (при 20°C):	18-22 с DIN4 Не ограничено	Высокий уровень вязкости Не ограничено

НАНЕСЕНИЕ

		Стандартное	Комбинированное/безв оздушное
	Краскопульт:	Сопло: Верхний бачок: 1.3-1.4 мм Нижний бачок: 1.6-1.8 мм Давление: 0.85-1.2 Бар	Сопло: 9-11 (0.23-0.28 мм)
	Давление воздуха:	HVLP: 2 Бар Стандартное: 2-3 Бар	2.5 Бар
	Давление жидкости:	-	100-120 Бар
	Число слоев:	2	2
	Выдержка между слоями:	10-15 мин	10-15 мин
	Толщина мокрой пленки:	120 мкм	
	Толщина сухой пленки:	40-50 мкм	

СУШКА

	Время сушки при 20°C: - от пыли - на отлип - монтажная прочность - полное высыхание	10-15 мин 1-2 ч 4-5 ч 24-48 ч
---	---	--

- при 60°C	-
Время перекрывания	Минимум: 6 дней Максимум: 1 мес без шлифования
Внимание:	При температуре ниже указанной или толщине пленки более 50 мкм время сушки может увеличиться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Готовая к нанесению смесь с учетом разбавителя:	
Содержание ЛОС:	531-636 г/л
Сухой остаток (по весу):	39-57 %
Сухой остаток (по объему):	27-38 %
Содержание сольвента (по весу):	43-61 %
Плотность:	1.10-1.26 кг/л
Теоретический расход:	5.3-7.6 м ² /л @ 50 мкм
Глянец:	Матовое покрытие

АРТИКУЛЫ И УПАКОВКА

Артикул	Краткий код	Описание	Упаковка	
1.776.1100/E3.6K	7-611	Быстросохнущая синтетическая матовая эмаль	3.6	Кг
1.776.1100/E14.4K	7-611	Быстросохнущая синтетическая матовая эмаль	14.4	Кг
1.911.5610/E5	1-610	Разбавитель алкидный	5	Л
1.921.3215/E1	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	1	Л
1.921.3215/E5	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	5	Л
1.991.1205/E25	1-205	Разбавитель без ароматических соединений	25	Л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности см. паспорта безопасности (MSDS) маркировку материалов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Приведенная в данной технической документации информация является профессиональным руководством по применению материалов Selemix. Соблюдение приведенной технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Неследование руководству, а также использование продукта не в соответствии с его назначением является ответственностью пользователя.

Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз»

Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107