

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2021

SELEMIX® БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ 7-810

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Selemix 7-810 - 1K быстросохнущий синтетический грунт, грунт-эмаль с высокими противокоррозионными и заполняющими свойствами.

В системе с быстросохнущими биндерами *Selemix* обеспечивает быстрый и простой процесс окрашивания.

Рекомендован для окрашивания сельскохозяйственной и строительной техники, а также других промышленных объектов из металла.

ПРОДУКТЫ

7-810 *Selemix* 1K Быстросохнущий грунт
 NPxx *Selemix* NP пигменты

Разбавители:

1-610 Разбавитель алкидный
 1-205 Разбавитель без ароматических соединений
 1-215 Разбавитель нитроцеллюлозный

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА



Голая сталь

P80-120-150

Фосфатированная сталь

SCOTCHBRITE®



Предшествующие покрытия,
полиуретановые или полиэфирные
наполнители

P320-400

Рекомендуется тщательно обезжирить поверхность перед нанесением.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Стандартное	Комбинированное/ безвоздушное
 По весу: Грунт 7-810 Разбавитель 1-610/215/205	1000 300 - 400	1000 75-100
 По объему: Грунт 7-810 Разбавитель 1-610/215/205	4 2-2.5 (50-60%)	10 1 (10%)
Вязкость (при 20°C):	20-30 с DIN4	Тиксотропный
 Жизнеспособность (при 20°C):	Не ограничено	Не ограничено

НАНЕСЕНИЕ

	Стандартное	Комбинированное/ безвоздушное
 Краскопульт:	Сопло: Верхний бачок: 1.6-1.8 мм Нижний бачок: 1.8-2.0 мм Давление: 1.2-1.4 Бар	Сопло: 11-15 (0.28-0.38 мм)
Давление воздуха:	HVLP: 2 Бар Стандартное: 2.5 - 3 Бар	2.5 Бар
 Давление жидкости:	-	120 - 140 Бар
Число слоев:	2	1-2
 Выдержка между слоями:	10-15 мин при 20 °C	10-15 мин при 20 °C
Толщина мокрой пленки:	125-150 мкм	
Толщина сухой пленки:	50-60 мкм	

СУШКА



Время сушки при 20°C:

- от пыли
- монтажная прочность
- полное высыхание

- при 60°C

Время перекрывания
любыми 2K SELEMIX
эмалями при 20°C:

Внимание:

10-15 мин

40-60 мин

24 ч

Не рекомендуется

Минимум: 1 ч

Максимум: 1 мес без шлифования

При температуре ниже указанной или толщине пленки
более 60 мкм время сушки может увеличиться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Готовая к нанесению смесь с учетом
разбавителя:

Содержание ЛОС:

Сухой остаток (по весу):

Сухой остаток (по объему):

Содержание сольвента (по весу):

Плотность:

Теоретическая укрывистость:

Глянец:

525-615 г/л

49-60 %

30-40 %

40-51 %

1.22-1.30 кг/л

5.9-8 м²/л (100 мкм)

Матовое покрытие

АРТИКУЛЫ И УПАКОВКА

Артикул	Краткий код	Описание	Упаковка	
1.778.1000/E4.5K	7-810	1K Быстросохнущий грунт	4.50	Кг
1.778.1000/E18K	7-810	1K Быстросохнущий грунт	18	Кг
1.911.5610/E5	1-610	Разбавитель алкидный	5	Л
1.921.3215/E1	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	1	Л
1.921.3215/E5	1-215	Разбавитель нитроцеллюлозный	5	Л
1.991.1205/E25	1-205	Разбавитель без ароматических соединений	25	Л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности см. паспорта безопасности (MSDS) и маркировку материалов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Приведенная в данной технической документации информация является профессиональным руководством по применению материалов Selemix. Соблюдение приведенной технологии позволит получить гарантированное качество покрытия. Неследование руководству, а также использование продукта не в соответствии с его назначением является ответственностью пользователя.

Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз»

Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.118, к.1, БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж

Тел: +7-495-213-3107