

# 8-850

## VATTENSPÄDBAR 1K SNABBTORKANDE PRIMER

### PRODUKTBESKRIVNING

8-850 enkomponents vattenspädbar syntetisk primer lämplig för applicering på ett stort urval av olika underlag såsom stål, galvaniserat stål och aluminium. Det är en icke giftig produkt, har god vattenresistens, torkar snabbt och lång hållbarhet. Den kan överlackas med både vattenspådbara och lösningsmedelsbaserade 1K topplacker och 2K polyuretanbaserade topplacker.

### VAL OCH BEREDNING AV UNDERLAG






#### Slipning



Aluminium	P80-100 (torr)
Ren metall	P80-100 (torr)
Galvaniserat järn	P80-100 (torr)

*Avfetta noggrant före lackering. Alla underlag ska rengöras från alla typer av smuts, exempelvis olja, fett och rost.*

### APPLICERINGSGUIDE

	LUFTBLANDNING	KONVENTIONELL
<i>Förtunning:</i>	5–15 % med vatten	5–15 % med vatten
 <i>Sprutviskositet:</i>	40–45 sek. DIN 4 vid 20 °C	40–45 sek. DIN 4 vid 20 °C
<i>Sprutpistolsinställning:</i>	11–13	1,6–1,8 mm
<i>Spruttryck:</i>	70–100 bar	2–3 bar
 <i>Antal sprutvarv:</i>	2 normala sprutvarv * * om underlagets temperatur är under 15 °C, applicera ett lätt sprutvarv för att öka motståndskraften mot gropbildning	2 normala sprutvarv
 <i>Avluftning mellan sprutvarven:</i>	5–6 minuter vid 20 °C eller tills matt	5–6 minuter vid 20 °C eller tills matt

## APPLICERINGSGUIDE

	<i>Torktider vid 20 °C:</i>	
	<i>Damm torr:</i>	10–15 minuter
	<i>Hanterbar:</i>	40 min
	<i>Hantering:</i>	1 timme
	<i>Rekommenderad tjocklek:</i>	50–60 mikrometer
	<i>Lacka över med:</i>	Selemix Aqua syntetiska 1K och 2K topplacker. Fungerar även med alla 2K PUR Selemix System topplacker
	<i>Överlackningstid vid 20 °C:</i>	Efter 1 timme och 30 minuter

## TEKNISK INFORMATION

*Teoretisk täckförmåga:* 6,4–7,2 m<sup>2</sup>/l färdigblandad lack för 50µm tjocklek

*Förvaring:* FÖRVARAS FROSTFRITT ÖVER 4 °C.  
Lång exponering för höga temperaturer eller direkta värmekällor bör undvikas.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering** och får inte användas i något annat syfte än de som anges. Informationen i det här tekniska databladet (TDS) baseras på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för den avsedda uppgiften.

För information om hälsa och säkerhet hänvisas till materialsäkerhetsbladet, som även finns på:

[http://www.selemix.com/selemix\\_MSDS](http://www.selemix.com/selemix_MSDS)

### Mer information kan fås från:

Customer Service Sales Group  
PPG Industries (UK) Ltd  
Needham Road  
Stowmarket  
Suffolk IP14 2AD  
**Tel.: +44 (0)1449 771771**  
**Fax: +44 (0)1449 773472**

