

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Feb 2020

SELEMIX[®] 1K SYNTETISK JÄRNGLIMMER TOPPLACK 7-620

PRODUKT BESKRIVNING

Selemix 7-620 1K Syntetisk Järnglimmer Topplack är en produkt med syntetiska hartser och lamellära pigment. Den ger en metallicfinish.

Den ger vidhäftning direkt på metall och är kompatibel med *Selemix* Snabbtorkande primers, vilket ger ett hållbart färgsystem.

Den är lämpligt för beläggning av maskiner och räcken där en antik yta krävs.

PRODUKTER

7-620 *Selemix* 1K Syntetisk Järnglimmer Topplack

NPxx *Selemix* NP Tinters

Thinner:

1-215 Nitrocellulosa Thinner

1-205 Aromatic Free Thinner

VAL OCH FÖRBEREDNING AV UNDERLAG



Stål (använd primer vid korrosionskänsliga miljöer)

Maskinslipa med P80-120 och avfetta noggrant




Selemix 1K Primers :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Enligt aktuella primerdatablad innan överlackering

Applicera endast på väl rengjorda och torra ytor där temperaturen överstiger nollgradigt för att undvika risk för kondens. Säkerställ tillräcklig ventilation under applicering och torkning.

BLANDNING

Rör om färgen noggrant innan aktivering och kolla alltid kulören innan användning

| | Blandningsförhållande | Konventionell |
|---|--|------------------------------|
|  | Blandning efter vikt: 7-620 Topplack 1-215/1-205 Thinner | 1000 200-300 |
|  | Blandning efter volym: 7-620 Topplack 1-215/1-205 Thinner | 7 2 - 3 (30-40%) |
|  | Viskositet (vid 20°C): Brukstimid (vid 20°C): | 20-25 sek DIN4 Obegränsad |

APPLICERING

| | Applicering | Konventionell |
|---|---------------------------|---|
|  | Pistolinställningar: | Munstycke: Självmätande: 1.6-1.8mm Sugmatande: 1.8-2.0mm Tryckmatande: 1.4mm |
| | Lufttryck: | HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar |
| | Färgtryck: | N/A |
|  | Antal skikt: | 2-3 |
| | Avlutning mellan skikten: | 5-10 min |
|  | Torkning: | Lufttorkning |
| | Våt skiktjocklek: | 120 μ |
| | Torr skiktjocklek: | 40-50 μ |

TORK TIDER



vid 20°C

| | |
|---|--|
| Dammfri: | 10-15 min |
| Klibbfri: | 1-2 timmar |
| Tejpbär: | 16 timmar |
| Hanterbar: | 2-3 timmar |
| Genomtorr: | 24-48 timmar |
| Överlackerings- /omlackerings- tid: | Minimum: 1 timme Maximum: 10 dagar utan behov av slipning |

Lägre temperaturer eller skiktjocklek högre än 50µm ökar torktiden

TEKNISK DATA

| | |
|---|--|
| Baserad på sprutfärdig produkt inklusive thinner: | |
| VOC (g/L): | 593-631 g/L (beroende på kulör och viskositet) |
| Torrhalt (vikt): | 46-51 % |
| Torrhalt (volym): | 27-31 % |
| Lösningsmedel innehåll (vikt): | 49-54 % |
| Densitet (Sprutfärdigt) | 1.15-1.25 Kg/L |
| Teoretisk täckförmåga: | 5.4-6.1 m ² /L vid 50 µ DFT |
| Glans: | Semi-Blank |

PRODUKTKODER OCH BESKRIVNINGAR

| Selemix kod | Förkortad kod | Produkt beskrivning | Storlek | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------|----|
| 1.776.2000/E4.75K | 7-620 | 1K Syntetisk Järnglimmer Topplack | 4.7 5 | Kg |
| 1.776.2000/E19K | 7-620 | 1K Syntetisk Järnglimmer Topplack | 19 | Kg |
| 1.921.3215/E1 | 1-215 | Nitrocellulosa Thinner | 1 | Lt |
| 1.921.3215/E5 | 1-215 | Nitrocellulosa Thinner | 5 | Lt |
| 1.991.1205/E25 | 1-205 | Aromatic-Free Thinner | 25 | Lt |

HÄLSA OCH SÄKERHET

För omfattande hälso-, säkerhets- och miljöanvisningar hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och etiketter.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20 °C. Skiktjocklek, fuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771