

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Feb 2020

SELEMIX[®] 1K KLORINERAD ALKYD TOPPLACK 7-910

PRODUKT BESKRIVNING

Selemix 7-910 1K Klorerad Alkyd Topplack är en glansig 1-komponents produkt för solida färger och enskikts metalliclacker.

Det ger god kemisk beständighet och yttre hållbarhet. Den är kompatibel med *Selemix* Snabbtorkande primers, vilket ger ett hållbart färgsystem. Applicering sker med konventionell spray.

Den är lämpligt för beläggning av maskiner och utrustning och många andra industriella föremål där en kemiskt resistent finish krävs.

PRODUKTER

7-910 *Selemix* 1K Klorerad Alkyd Topplack
NPxx *Selemix* NP Tinters

Thinner:

1-610 Syntetiskt Thinner
1-215 Nitrocellulosa Thinner

VAL OCH FÖRBEREDNING AV UNDERLAG



Målade ytor
Polyuretan eller
Polyester Fillers

Maskinslipa med P320-400 och avfetta noggrant






Selemix 1K primers :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Enligt aktuella primerdatablad innan överlackering

Applicera endast på väl rengjorda och torra ytor där temperaturen överstiger nollgradigt för att undvika risk för kondens. Säkerställ tillräcklig ventilation under applicering och torkning.

BLANDNING


Rör om färgen noggrant innan aktivering och kolla alltid kulören innan användning

	Blandningsförhållande	Konventionell
	Blandning efter vikt: 7-910 Topplack 1-610 / 1-215 Thinner	1000 400-500
	Blandning efter volym: 7-910 Topplack 1-610 / 1-215 Thinner	5 2 – 2.5 (40-50%)
	Viskositet (vid 20°C): Brukstid (vid 20°C):	20-25 sek DIN4 Obegränsad

APPLICERING

	Applicering	Konventionell
	Pistolinställningar:	Munstycke: Självmätande: 1.3-1.4mm Sugmatande: 1.6-1.8mm Tryckmatande: 1.0-1.2mm
	Lufttryck:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Färgtryck:	N/A
	Antal skikt:	2-3
	Avlutning mellan skikten:	10-15 min
	Torkning: Våt skiktjocklek: Torr skiktjocklek:	Lufttorkning 120 µ 40-55 µ

TORK TIDER

	Dammfri: Klibbfri: Tejpbär: Hanterbar: Genomtorr: Överlackerings- /omlackerings- tid:	10-15 min 1-2 timmar 16 timmar 3-4 timmar 36-48 timmar Överlackeringsbar inom 2 timmar Eller låt stå i minimum 7 dagar och slipa sedan med P320-360 Lägre temperaturer eller skiktjocklek högre än 50µm ökar torktiden
---	--	--

vid 20°C



TEKNISK DATA

Baserad på sprutfärdig produkt inklusive thinner:	
VOC (g/L):	504-611 g/L (beroende på kulör och viskositet)
Torrhalt (vikt):	37-60 %
Torrhalt (volym):	30-43 %
Lösningsmedel innehåll (vikt):	40-63 %
Densitet (Sprutfärdigt)	0.98-1.26 Kg/L
Teoretisk täckförmåga:	6.1-8.5m ² /L vid 50μ DFT
Glans:	Glans

PRODUKTKODER OCH BESKRIVNINGAR

Selemix kod	Förkortad kod	Produkt beskrivning	Storlek	
1.779.1000/E3.5K	7-910	Klorerad Alkyd Topplack	3.5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Syntetiskt Thinner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulosa Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulosa Thinner	5	Lt

HÄLSA OCH SÄKERHET

För omfattande hälso-, säkerhets- och miljöanvisningar hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och etiketter.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL

ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20 °C. Skiktjocklek, fuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771