

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Feb 2020

SELEMIX® 1K SYNTETISK PRIMER

GRÅ	2.708.0800
RÖD	2.708.0801

PRODUKTBESKRIVNING

Selemix 2.708.080x 1K primer är en snabbhärdande syntetisk rostskyddande primer med bra vidhäftning på bart stål.

Den kan överlackeras med alla Selemix 1K Topcoats och 2K Polyurethane och Acrylic Topcoats.

Primern är särskilt rekommenderad för jordbruks- och byggnadsmaskiner, snickeri och järnföremål.

PRODUKTER

2.708.0800	Selemix 1K Primer Grey
2.708.0801	Selemix 1K Primer Red

Förtunning:

1-610	Synthetic Thinner
1-215	Nitro Thinner
1-205	Aromatic Free Thinner

UNDERLAG OCH FÖRBEREDNING



Stål

Maskinslipa med P80-120-150 och avfetta noggrant



Applicera endast på rena och torra ytor där temperaturen överstiger nollgradigt för att undvika risk för kondens. Säkerställ tillräcklig ventilation under applicering och torkning.

BLANDNING

Rör om primern ordentligt före utspädning

	Produkter	Konventionell	Air-Assisted Airless
	Blandning efter vikt: 2.708.080x Primer 1-610/1-215/1-205 Thinner	1000 0 - 50	1000 0
	Blandning efter volym: 2.708.080x Primer 1-610/1-215/1-205 Thinner	10 0 - 0,5 (0 till 5%)	10 0 (ingen förtunning)
	Viskositet (vid 20°C): Brukstimid (vid 20°C):	20-25 sek DIN4 obegränsad	35-40 sek DIN4 obegränsad

APPLICERING

	Utrustning	Konventionell	Air-Assisted Airless
	Pistolinställningar: Lufttryck: Färgtryck:	Munstycke: Självmätande: 1.4-1.8mm Sugmatande: 1.6-1.8mm Tryckmatande: 1.0-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar N/A	Munstycke: 11 (0.28 mm) 2.5 Bar 70-100 Bar
	Antal varv: Avluftning mellan varv:	2 5-7 min	2 5-7 min
	Torkning: Våt filmtjocklek: Torr filmtjocklek:	Lufttorkning 125-150 µm 50-60 µm	Lufttorkning 125-150 µm 50-60 µm



vid 20°C

 Dammfri
 Beröringsbar
 Genomhärdat

Ugnstorkning:

Överlackeringsbar:

Notering:

 10-15 min
 30 – 60 min
 24 timmar

Rekommenderas ej

Minst: 1 timme

 Max: 1 månad utan slipning på ren yta
 med valfri 1K och 2K *Selemix* Topcoat förutom epoxi

 Lägre temperaturer eller högre filmtjocklek än 60 µm
 kräver längre torktid

TEKNISK DATA

 Baserad på sprutfärdig produkt inklusive
 thinner:

VOC (g/L):

Torrhalt (vikt):

Torrhalt (volym):

Lösningsmedels innehåll (vikt):

Densitet (sprutfärdig)

Teoretisk täckförmåga:

Glans:

395-477 g/L (beroende på viskositet)

62-69 %

37-45 %

31-38 %

1.42-1.53 Kg/L

7.4-9 m² per liter vid 50 µm DFT

Matt

Selemix kod	Förkortning	Produktbeskrivning	Storlek	
2.708.0800/E25K	3-800	1K Primer Light Grey	25	Kg
2.708.0801/E25K	3-801	1K Primer Red	25	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Thinner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic Free Thinner	25	Lt

HÄLSA OCH SÄKERHET

För omfattande hälsa-, säkerhet- och miljöanvisningar, vänligen se relevanta säkerhetsdatablad och etiketten på produkten.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan komma att ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20°C. Filmtjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771