

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Feb 2020

SELEMIX[®] 1K CELLULOSA MATT SVART TOPPLACK 2.773.9240

PRODUKTBESKRIVNING

Selemix 2.773.9240 1K Cellulosa matt svart Topplack, är en 1K nitrocellulosa / syntetisk topplack med matt svart finish.

När den används i kombination med dess reaktiva förtunning kan den appliceras direkt på metallytor. Den har mycket snabb torkning och torkar till en matt yta med god täckförmåga.

Den är lämpligt för målning och renovering av inventarier, maskiner och utrustning, och många andra industriella föremål där en snabbtorkande matt svart finish krävs.

PRODUKTER

2.773.9240 *Selemix* Cellulosa matt svart Topplack

Förtunningar:

2.959.2079 Reaktiv förtunning
1-215 Nitro Thinner
1-205 Aromatic-Free Thinner

VAL OCH FÖRBEREDNING AV UNDERLAG



Stål utan kvartskala
(använd primer vid
korrosionskänsliga
miljöer)

Maskinslipa med P120-180 och avfetta noggrant









Selemix 1K primers :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Enligt aktuella primerdatablad innan överlackering




Applicera endast på väl rengjorda och torra ytor där temperaturen överstiger nollgradigt för att undvika risk för kondens. Säkerställ tillräcklig ventilation under applicering och torkning.

BLANDNING


Rör om färgen noggrant innan aktivering och kolla alltid kulören innan användning

	Blandningsförhållande Direkt på bar metall	Konventionell
	Blandning efter vikt: 2.773.9240 Topplack 2.959.2079 Reaktiv förtunning	1000 900
	Blandning efter volym: 2.773.0690 Topplack 2.959.2079 Reaktiv förtunning	1 1 (100%)
	Viskositet (vid 20°C): Brukstid (vid 20°C):	15-20 sek DIN4 24 timmar
	Blandningsförhållande 1K Topplack Applikation	Konventionell
	Blandning efter vikt: 2.773.9240 Topplack 1-215 / 1-205 Thinner	1000 700-850
	Blandning efter volym: 2.773.9240 Topplack 1-215 / 1-205 Thinner	1 0.8-1 (100%)
	Viskositet (vid 20°C): Brukstid (vid 20°C):	15-19 sek DIN4 Obegränsat

APPLICERING

	Applicering 1K Topplack Applikation	Konventionell
	Pistolinställningar:	Munstycke: Självmätande: 1.3-1.4mm Sugmatande: 1.6-1.8mm Tryckmatande: 0.85-1.2mm
	Luftryck:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Färgtryck:	N/A
	Antal skikt:	2-3
	Avlutning mellan skikten:	5-10 min
	Torkning: Torr skiktjocklek:	Lufttorkning 35-45 µ

TORKTIDER

	Dammfri:	5-10 min
	Klibbfri:	15-20 min
	Tejpbar:	4-8 timmar
	Hanterbar:	20-40 min
	Genomtorr:	16-24 timmar
vid 20°C	Överlackerings- /omlackerings- tid:	Minimum: 2 timmar Maximum: 24 timmar utan behov av slipning
		Lägre temperaturer eller skiktjocklek högre än 45µm ökar torktiden

TEKNISK DATA

Baserad på sprutfärdig produkt inklusive thinner:	
VOC (g/L):	753 g/L (beroende på kulör och viskositet)
Torrhalt (vikt):	19-20 %
Torrhalt (volym):	12-13 %
Lösningsmedel innehåll (vikt):	80-81 %
Densitet (Sprutfärdigt)	0.935 Kg/L
Teoretisk täckförmåga:	3.8-4.3 m ² /L vid 30μ DFT
Glans:	Matt

PRODUKTKODER OCH BESKRIVNINGAR

Selemix kod	Förkortad kod	Produkt beskrivning	Storlek	
2.773.9240/E1	-	Cellulosa matt svart	1	Lt
2.773.9240/E5	-	Cellulosa matt svart	5	Lt
2.959.2079/E5	-	Reaktiv förtunning	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic Free Thinner	25	Lt

HÄLSA OCH SÄKERHET

För omfattande hälso-, säkerhets- och miljöanvisningar hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och etiketter.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL

ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20 °C. Skiktjocklek, fuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771