

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
March 2021

SELEMIX[®] 1K SYNTETISK SNABB TORKANDE MATT TÄCKFÄRG 7-611

PRODUKT BESKRIVNING

Selemix 7-611 1K Syntetisk Snabbtorkande Matt Täckfärg är en matt 1K syntetisk alkyd finish för solida enskikts metallic. Kan kombineras med 7-610 Höglans Täckfärg för att erhålla semi-glans and semi-matt finish.

Kompatibel med *Selemix* Snabbtorkande grunder, som ger ett hållbart system. Den har en matt finish med god varaktighet. Applicering sker med konventionell eller air-assisted airless utrustning. Passande för ytbehandling av maskiner inom jord och skogsbruk, konstruktionsutrusning och många andra industriella applikationer där en hållbar och matt finish efterfrågas.

PRODUKTER

7-611 *Selemix* Synthetic Fast Dry Matt Topcoat
NPxx *Selemix* NP Tinters

Thinners:

1-610 Synthetic Thinner
1-215 Nitrocellulose Thinner
1-205 Aromatic Free Thinner

UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING



Painted Surfaces
Polyurethane or Polyester Fillers

Machine sand with P320-400 discs and degrease



Selemix 1K primers :
7-810, 7-820, 3-080X, 5-8851

Refer to Primer TDS for recoat time




Steel (use a primer in corrosive
environments)

Machine sand with P80-120 discs and degrease




Apply only on a clean and dry surface with a temperature above the dew point to avoid condensation. In confined spaces, provide adequate ventilation during application and drying.

BLANDSHEMA

Rör om färgen noggrant innan aktivering med härdare och kontrollera kulören för användning.

	Funktioner	Konventionell	Air-Assisted Airless
	Vikt: 7-611 Topcoat 1-610/1-215/1-205 Thinner	1000 250-350	1000 80-90
	Volym: 7-611 Topcoat 1-610/1-215/1-205 Thinner	6 2 - 3 (35-40%)	10 1 (10%)
	Viskositet (vid 20°C): Brukstid (vid 20°C):	18-22 sek. DIN4 Obegränsad	Hög Viskositet Obegränsad

APPLICERING

	Funktioner	Konventionell	Air-Assisted Airless
	Pistolinställningar:	Munstycke: Gravitation: 1.3-1.4mm Sugmatning: 1.6-1.8mm Tryckmatning: 0.85-1.2mm	Munstycke: 9-11 0.23-0.28mm
	Lufftryck:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2.5 Bar
	Färgtryck:	Ej tillämpbar	Ej tillämpbar
	Antal Skikt: Avluftning:	2 10-15 min.	2 10-15 min.
	Tork: Skiktjocklek Vått: Skiktjocklek Torrt:	Lufttorkning 120 µm 40-50 µm	Lufttorkning 120 µm 40-50 µm

TORKTIDER



20°C

Dammfri:	10-15 min.
Klibbfri:	1-2 tim.
Tejpbär:	16 tim.
Hanteringsbar:	4-5 tim.
Genomtorr:	24-48 tim.
Överlackeringsbar:	Min: 6 dagar

Max: 1 månad med samma produkt utan slipning.

Lägre temperatur eller skicktjocklek högre än 50µm förlänger torktiden.

TECKNISK DATA

Baserat på sprutfärdig produkt inklusive förtunning.	
VOC (g/L):	531-636 g/L (beroende på kulör och utspädning)
Torrhalt (vikt):	39-57 %
Torrhalt (volym):	27-38 %
Lösningsmedelsinnehåll (vikt):	43-61 %
Densitet (Sprutfärdig)	1.10-1.26 Kg/L
Teoretisk täckförmåga:	5.3-7.6 m ² /L vid 50 µm torrsikt
Glans:	Matt
Notering:	Vid blandning, rekommenderas att bindemedel och pigment vägs och blandas väl innan tillsats av torkmedel.

PRODUKT KODER OCH BESKRIVNING

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.776.1100/E3.6K	7-611	Synthetic Fast Dry Matt Topcoat	3.6	Kg
1.776.1100/E14.4K	7-611	Synthetic Fast Dry Matt Topcoat	14.4	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Thinner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic-Free Thinner	25	Lt

HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skiktjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771