

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Feb 2020

SELEMIX[®] HAMMAR EFFEKT TILLSATS 6-540

PRODUCT DESCRIPTION

Selemix 6-540 Hammer Effect Additive är en silikonbaserad tillsats för skapa en hammar lacks effect i täckfärg. Kan kombineras med *Selemix* 7-61X Snabbtorkande Syntetisk Täckfärg, 7-3XX Cellulosa Täckfärger samt 7-510 Polyuretan Täckfärg.

Rekomendationen är att först applicera ett fullt lager med täckfärg utan Hammartillsats efterföljande ett lager med tillsatsen inkluderad. Observera att denna process är extra viktig vid utomhus exponering av färdigmålad yta.

Täckfärgen innehållande 6-540 skall inte appliceras i närheten av andra appliceringar då detta kan skapa krater problem.

PRODUKTER

6-540 *Selemix* Hammer Effect Additive

UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING

Hänvisning till aktuellt gällande *Selemix* Täckfärg och dess Tekniska Datablad.

BLANDSHEMA

Tillsatt hårdare och förtunning enligt aktuellt gällande *Selemix* Täckfärg Tekniskt Datablad



Funktioner	Konventionell			
	7-310 Cellulosa	7-330 Cellulosa	7-510 Polyuretan	7-610 Snabb Tork
Vikt: Selemix Täckfärg	1000	1000	1000	1000
6-540 Hammer Additive	25-35	25-35	25-35	25-35
Hardener	-	-	(9-510) 500	-
Thinner (enl. Täckfärg TDS)	750-850	300-400	750-850	80-120

APPLICERING

Hänvisning till aktuellt gällande Selemix Täckfärg och dess Tekniska Datablad

Applicera första skiktet utan 6-540 Hammar effekt tillsatss, andra skiktet med 6-540.

TEKNISK DATA

Leverans tillstånd:	
Densitet:	0.875
Torrhalt:	1.2%
Lösningsmedelsinnehåll:	98.8%
VOC (g/L)	865g/L

PRODUKT KODER OCH BESKRIVNING

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.965.4000/E0.35K	6-540	Selemix Hammer Effect Additive	0.35	K

HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skittjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771