

TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:
Juli 2020

SELEMIX[®] STRUKTURERAD PULVER TILLSATS 6-560 FIN / 6-561 GROV

PRODUKT BESKRIVNING

Selemix 6-560 and 6-561 är polyetylen tillsatser i pulver form fin samt grov för att erhålla strukturerad finish.

Dessa skapar en homogen strukturerad yta med goda nötningsegenskaper.

Tillsatserna är kompatibla med alla *Selemix* 1K och 2K täckfärger utan någon som helst påverkan på kulör eller härdningsföropp. Dessutom är de kompatibla med 8-552/3 and 8-110/1 *Selemix* Vattenburna Täckfärger.

Valet av (fin eller grov) samt mängden 3 to 5% i färdigblandad täckfärg, beror på den önskade nivån av struktur av ytan.

PRODUKT



6-560	<i>Selemix</i> Texture Powder Additive Fine
6-561	<i>Selemix</i> Texture Powder Additive Coarse

UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING

Hänvisning till aktuellt gällande *Selemix* Täckfärg och dess Tekniska Datablad.


BLANDSCHEMA

6-560 and 6-561 levereras i 200g plast flaskor. Flaskan har en mätkapsyl av en mängd upp till 15 g av tillsats pulvret. Rör om fären noggrant innan aktivering och kontrollera kulör innan användning. Tillsatt härdare och förtunning enligt aktuellt gällande Selemix Täckfråg och dess Tekniska Datablad.

	Funktioner Standard System	Konventionell Air-Assisted Airless
	Vikt: Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1000 30-50
	Volym: Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1 Liter 2-3 kapsyler

APPLICERING

Hänvisning till aktuellt gällande Selemix Täckfärg och dess Tekniska Datablad.

	Funktioner	Konventionell	Air-Assisted Airless
	Pistolinställning:	Vi rekommenderar största möjliga munstycke enligt aktuell Täckfärg och dess Tekniskt Datablad	Pump leverantören bör kontaktas i och med att pulver partiklarna kan påverka och slita på mekaniska delar samt membran.

TEKNISK DATA

Enligt leverans tillstånd:	
Partikel Storlek:	
Fin Texture 6-560:	Genomsnitt 24-36 µm (Max. 90 µm)
Grov Texture 6-561:	Genomsnitt 60-90 µm (Max. 125 µm)
Densitet:	0.949
Torrhalt:	100%
Lösningsmedelsinnehåll:	0%
VOC (g/L)	0g/L

PRODUKT KOD OCH BESKRIVNING

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Fine	0.2	K
1.965.6100/E0.2K	6-561	Selemix Texture Powder Additive Coarse	0.2	K

HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skiktjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771