

## TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:  
Juli 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> SKUMDÄMPANDE TILLSATS 6-570

## PRODUKT BESKRIVNING

*Selemix* 6-570 Skumdämpande Tillsats kan kombineras med *Selemix* 2K Polyuretan eller Akryl Täckfärg för att eliminera skumbildning. Detta kan bildas vid applicering med högtrycks applicering, (airless or air-assisted airless spray), som i sin tur kan leda till stick och reducerad glans i slutlig finish.

## PRODUKT

6-570      *Selemix* Anti-Foam Additive

## UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING

Hänvisning till aktuellt gällande *Selemix* Täckfärg och dess Tekniska Datablad.

## BLANDSCHEMA



| Funktioner  | Konventionell eller Air-Assisted Airless |
|---|--|
| <b>Vikt:</b><br>Selemix 7-1XX / 7-5XX<br>2K Acrylic / 2K Polyurethane Topcoat | 1000                                     |
| 6-570 Anti-Foam Additive  | 2  |

## APPLICERING

Hänvisning till aktuellt gällande Selemix Täckfärg och dess Tekniska Datablad.

## TEKNISK DATA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Leverans tillstånd:     |        |
| Densitet:               | 0.81   |
| Torrhalt:               | 1%     |
| lösningsmedelsinnehåll: | 99%    |
| VOC (g/L)               | 802g/L |

## PRODUKT KOD OCH BESKRIVNING

| Selemix Code  | Short Code | Product Description        | Packsize |
|---------------|------------|----------------------------|----------|
| 1.965.7000/E1 | 6-570      | Selemix Anti-Foam Additive | 1 Ltr    |

## HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

## ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skiktjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

### FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771