

## TEKNISKT DATABLAD

Utgivningsdatum:  
Oktober 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 1K CELLULOSA EXTRA GLANS TÄCKFÄRG 7-330

## PRODUKT BESKRIVNING

*Selemix* 7-330 Cellulosa Extra Glans Täckfärg, 1K Nitrocellulosa teknologi for solida och enskiktets metalliska kulörer.

Mycket snabbtorkande som genererar en slutfinish av hög glans.

Väl passande för ytbehandling och renovering av fixturer, fästen, maskineri, allmän utrustning inklusive ett brett spectra inom industriella ytbehandlings object där snabba torktider och hög glans efterfrågas.

## PRODUKT

7-330 *Selemix* Cellulose Extra Gloss Topcoat  
NPxx *Selemix* NP Tinters

### Thinners:

1-215 Nitro Thinner  
1-205 Aromatic Free Thinner

## UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING



Tidigare målade ytor  
Polyuretan och  
Polyester Grundfärg

Maskinslipa med P320-400 och avfetta






**Selemix 1K Grundfärg  
(7-810, 7-820, 3-080X) :**

Hänvisning till aktuellt gällande Grundfärg och dess TDS  
angående övermålningsintervall.




Applicera endast på ren och torr yta med en temperatur som överstiger dagpunkt för att undvika kondens. Säkerställ god ventilation under applicering och torkning.

## MIXSCHEMA

Rör om färgen noggrant innan aktivering med härdare och kontrollera kulören för användning.

	Funktioner	Konventionell
	<b>Vikt:</b> 7-330 Topcoat 1-215/1-205 Thinner	1000 400-600
	<b>Volym:</b> 7-330 Topcoat 1-215/1-205 Thinner	4 2 - 3 (50 - 75%)
	Viskositet (20°C): brukstid (at 20°C):	18-22 sek. DIN4 Obegränsad

## APPLICERING

	Funktioner	Konventionell
	Pistolinställning:	Munstycke: Gravitation: 1.3-1.4mm Sugmatning: 1.6-1.8mm Tryckmatning: 0.85-1.2mm
	Lufttryck:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Färgtryck:	Ej tillämplar
	Antal Skikt:	2-3
	Avluftning:	10-15 min.
	Tork:	Lufttorkning
	Skiktjocklek Torrt:	35-45 µm

## TORKTIDER



20°C

Dammtorr:	10-15 min.
Beröringstorr:	40-60 min.
Tejpbar:	12-16 tim.
Hanteringsbar:	60-80 tim.
Genomtorr:	24 tim.
Övermålningsintervall:	Minimum: 6 tim. Max: 24 tim. Med sig självtan slipning.

Lägre temperatur eller skiktjocklek högre 45µm förlänger torktiden.

## TEKNISK DATA

Baserat på sprutfärdig produkt inklusive förtunning.	
VOC (g/L):	656-693 g/L (beroende på kulör och utspädning)
Torrhalt (vikt):	28-36 %
Torrhalt (volym):	19-24 %
Lösningsmedelsinnehåll (vikt):	64-72 %
Densitet (Sprutfärdig)	0.95-1.04 Kg/L
Teoretisk täckförmåga:	4.7-5.8 m <sup>2</sup> /L vid 40 µm skiktjocklek torrt
Glans:	Hög Glans

## PRODUKT KOD OCH BESKRIVNING

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.773.3000/E3.75K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	3.75	Kg
1.773.3000/E15K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	15	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic-Free Thinner	25	Lt

## HÄLSA OCH SÄKERHET

För detaljerad Hälsa, Säkerhets och Miljöanvisningar, hänvisas till relevanta säkerhetsdatablad och produktetiketter.

## ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess stabilitet i den avsedda användningen handlar på egen risk. Vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller för eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet). Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya rön och vår kontinuerliga produktutveckling. De angivna torktider är genomsnittstider vid 20 ° C. Skiktjocklek, luftfuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.

### FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771