

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 1K SELÜLOZİK EXTRA PARLAK SONKAT 7-330

ÜRÜN AÇIKLAMASI

"Selemix 7-330 Selüloz Ekstra Parlak Sonkat sağlam karakterli renkler ve tek katmanlı metalik kaplamalar için 1K Nitroselüloz kaplamadır. Çok hızlı kurur ve yüksek parlaklığa sahiptir.

Armatürlerin, bağlantı parçalarının, makine ve ekipmanların ve hızlı kuruyan parlak son katın gerekli olduğu diğer birçok endüstriyel boyama uygulamasının boyanması ve yenilenmesi için uygundur."

ÜRÜNLER

7-330 Selemix Selülozik Extra Parlak Sonkat
NPxx Selemix NP Anarenkler

Tinerler:

1-215 Nitro Tiner
1-205 Aromatiksiz Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIK



Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma



Selemix 1K astarlar :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Referans için Teknik Veri Sayfasına Bakınız

Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın .

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli	Conventional
	Ağırlıkça: 7-330 Sonkat 1-215/1-205 Tiner	1000 400-600
	Hacimce: 7-330 Sonkat 1-215/1-205 Tiner	4 2 – 3 (50 - 75%)
	Viscosity (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	18-22 secs DIN4 Limitsiz

UYGULAMA

	Önemli	Conventional
	Boya tabancası ayarları:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Alttan depo: 1.6-1.8mm Basıncılı kap: 0.85-1.2mm
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A
	Kat sayısı:	2-3
	Katlar arası bekleme:	10-15 dakika
	Kuruma :	Hava Kuruma
	Kuru Film Kalınlığı:	35-45 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma
Dokunma Kuruması
Bantlama Kuruması
Tutulabilir Kuruma
Sert Kuruma:
Yeniden boyama :

10-15 dakika

40-60 dakika

12-16 saat

60-80 dakika

24 saat

Minimum: 6 saat

Maximum: 24 saat kendisi ile zımparasız

Not:

Düşük sıcaklık veya 45µm'dan daha yüksek film kalınlığı
kuruma süresini uzatacak

TECHNICAL DATA

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

656-693 g/L (renk ve inceltmeye bağlı)

28-36 %

19-24 %

64-72 %

0.95-1.04 Kg/L

Teorik Kaplama alanı:

40 microns KFK ile 4.7-5.8 m²/L

Görünüm:

Çok Parlak

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
1.773.3000/E3.75K	7-330	Selülozik Extra Parlak Sonkat	3.75	Kg
1.773.3000/E15K	7-330	Selülozik Extra Parlak Sonkat	15	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Tiner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Tiner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatiksiz Tiner	25	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95