

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 1K Klor Alkid Sonkat 7-910

ÜRÜN AÇIKLAMASI

"Selemix 7-910 1K Klorlu Alkid Sonkat, düz renkler ve tek katmanlı metalik kaplamalar için parlak 1K kaplamadır. İyi kimyasal direnç ve dış dayanıklılık sağlar. Dayanıklı bir boya sistemi sağlayan Selemix hızlı kuruyan astarlarla uyumludur. Uygulama geleneksel spreyle yapılır.

Makine ve ekipmanların kaplanması ve kimyasal olarak dayanıklı bir boyamanın gerekli olduğu diğer birçok endüstriyel boyama uygulaması için uygundur. "

ÜRÜNLER

7-910 Selemix 1K Klorlu Alkid Sonkat
NPxx Selemix NP Anarenkler

Tinerler:

1-610 Sentetik Tiner
1-215 Nitrocellulose Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIKLAR



Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma



Selemix 1K Astarlar :
7-810, 7-820, 2.708.080X

İlgili Astarın Teknik Veri Sayfasına Bakınız

Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli	Conventional
	Ağırlıkça: 7-910 Sonkat 1-610 / 1-215 Tiner	1000 400-500
	Hacimce: 7-910 Sonkat 1-610 / 1-215 Tiner	5 2 – 2.5 (40-50%)
	Viscosity (20°C'de): Karışım ömrü (20°C'de):	20-25 saniye DIN4 Limitsiz

UYGULAMA

	Önemli	Conventional
	Boya Tabancası Ayarı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Altan depo: 1.6-1.8mm Basıncı kap: 1.0-1.2mm
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A
	Kat sayısı: Katlar Arası bekleme:	2-3 10-15 dakika
	Kuruma: Yaş film kalınlığı: Kuru film kalınlığı:	Hava kuruma 120 microns 40-55 microns

KURUMA SÜRELERİ

	Toz Tutmaz Kuruma Dokunma Kuruması Bantlama Kuruması Tutulabilir Kuruma Sert Kuruma: Yeniden boyama :	10-15 dakika 1-2 saat 16 saat 3-4 saat 36-48 saat
20°C'de	Not	2 saat içinde yeniden kaplama yapın veya en az 7 gün bekletin ve zımparalayın (P320-360) 50µm'den yüksek film kalınlığı veya düşük sıcaklık kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:	
VOC (g/L):	504-611 g/L (renk ve inceltmeye göre)
Katı madde içeriği (ağırlıkça):	37-60 %
Katı madde içeriği (hacimce):	30-43 %
Solvent içeriği (ağırlıkça):	40-63 %
Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)	0.98-1.26 Kg/L
Teorik Kaplama alanı:	50 microns KFK ile 6.1-8.5m ² /L
Görünüm:	Parlak

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa kod	Ürün açıklaması	Ambalaj	
1.779.1000/E3.5K	7-910	Klorlu Alkid Sonkat	3.5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Thinner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Thinner	5	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95