

## TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:  
Şubat 2020

# SELEMIX® 1K SENTETİK HIZLI KURUYAN ASTAR 7-810

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

7-810 Selemix 1K Sentetik Hızlı Kuruyan Astar, iyi dolgu özelliklerine sahip hızlı kuruyan sentetik bir astardır. Demir içeren alt tabakaların korunması amaçlanmıştır ve önceden boyanmış yüzeylerde kullanılabilir.

Selemix Hızlı Kuruyan Sonkat ile kullanıldığında hızlı ve basit bir işlem sağlar. Makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının ve diğer birçok endüstriyel boyama uygulaması ve korunması için uygundur.

## ÜRÜNLER

7-810 *Selemix* Sentetik Hızlı Kuruyan Astar  
NPxx *Selemix* NP Anarenkler

### Tinerler:

1-610 Sentetik Tiner  
1-215 Nitro Tiner  
1-205 Aromatiksiz Tiner

## YÜZEYLER VE HAZIRLIK



Çıplak Çelik

P80-120-150 disk zımparalama ve yağ alma

Fosfatlanmış Çelik

SCOTCHBRITE® ile aşındırma ve yağdan arındırma



Boyalı Yüzeyler, Poliüretan veya Polyester Dolgular

P320-400 disk zımparalama ve yağ alma

Yoğuşmayı önlemek için sadece çiy noktasının üzerinde bir sıcaklıkta temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.

## KARIŞIM

İnceltmeden önce boyayı iyice karıştırın

Önemli:	Conventional	Air-Assisted Airless
 <b>Ağırlıkça:</b> 7-810 Renklendirilmiş Astar 1-610/1-215/1-205 Tiner	1000 300 - 400	1000 75-100
 <b>Hacimce:</b> 7-810 Renklendirilmiş Astar 1-610/1-215/1-205 Thinner	4 2-2.5 (50 to 60%)	10 1 (10%)
 Vizkozite (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	20-30 saniye DIN4 Limitsiz	thixotropic Limitsiz

## UYGULAMA

Önemli :	Conventional	Air-Assisted Airless
 Boya Tabancası Ayarları:	Nozzle: Alttan depo: 1.6-1.8mm Üstten depo: 1.8-2.0mm Basınçlı kap :1.2-1.4mm	Tip: 13-15 thou (0.33-0.38 mm)
Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar 120-140 Bar
Sıvı Basıncı:	N/A	
 Kat Sayısı:	2	2
Katlar arası bekleme:	10-15 dakika	10-15 dakika
 Kuruma:	Kuru hava	Kuru hava
Yaş Film Kalınlığı:	125-150 µm	125-150 µm
Kuru Film Kalınlığı:	50-60 microns	50-60 microns

## KURUMA SÜRESİ



at 20°C

Toz Tutmaz Kuruma  
Dokunma Kuruması  
Bantlama Kuruması  
Tutulabilir Kuruma  
Sert Kuruma  
Fırınlama:

Yeniden boyama:

Not:

10-15 mins  
40 – 60 mins

24 hours  
Tavsiye edilmez

Minimum: 1 saat  
Maximum: Temiz yüzeyde zımpara olmadan 1 ay  
herhangi bir 1K Selemix Sonkat ile  
Düşük sıcaklık veya 60µm'dan daha yüksek film kalınlığı  
kuruma süresini uzatacak

## TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karışım tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

525-615 g/L (renge ve inceltmeye bağlı)

49-60 %

30-40 %

40-51 %

1.22-1.30 Kg/L

Teorik Kaplama alanı:

50 microns KFK ile 5.9-8 m<sup>2</sup> litre başına

Görünüm:

Mat

## ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün ve Açıklama	Ambalaj	
1.778.1000/E4.5K	7-810	Hızlı Kuruyan Astar	4.50	Kg
1.778.1000/E18K	7-810	Hızlı Kuruyan Astar	18	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Tiner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Tiner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Tiner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatiksiz Tiner	25	Lt

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

## BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm veya hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. İhmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

### DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye  
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95