

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 1K SENTETİK EKSTRA HIZLI KURUYAN ASTAR 7-820

ÜRÜN VE AÇIKLAMA

7-820 Selemix 1K Sentetik Ekstra Hızlı Kuruyan Astar, yüksek dolgu ve iyi korozyon önleyici özelliklere sahip hızlı kuruyan sentetik bir astardır.

Demir içeren alt tabakaların korunması amaçlanmıştır ve önceden boyanmış yüzeylerde kullanılabilir. Selemix Hızlı kuruyan Sonkat ile kullanıldığında hızlı ve basit bir işlem sağlar. Makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının ve diğer birçok endüstriyel boyama uygulaması ve korunması için uygundur..

ÜRÜNLER

7-820 *Selemix* Sentetik Extra Hızlı Kuruyan Astar
NPxx *Selemix* NP Anarenkler

Tinerler:

1-610 Sentetik Tiner
1-215 Nitro Tiner
1-205 Aromatiksiz Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIKLAR



Çıplak Çelik

P80-120-150 disk zımparalama ve yağ alma

Fosfatlanmış Çelik

SCOTCHBRITE® ile aşındırma ve yağdan arındırma






Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk zımparalama ve yağ alma


Yoğuşmayı önlemek için sadece çiy noktasının üzerinde bir sıcaklıkta temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.

KARIŞIM

İnceltmeden önce iyice karıştırınız

	Önemli:	Conventional	Air-Assisted Airless
	Ağırlıkça: 7-820 Renklendirilmiş Astar 1-610/1-215/1-205 Tiner	1000 300 - 400	1000 75-100
	Hacimce: 7-820 Renklendirilmiş Astar 1-610/1-215/1-205 Tiner	4 2-2.5 (50 to 60%)	10 1 (10%)
	Viskozite (20°C'de): Karışım ömrü (20°C'de):	20-30 saniye DIN4 limitsiz	thixotropic limersiz

UYGULAMA

	Önemli :	Conventional	Air-Assisted Airless
	Boya tabancası ayarları:	Nozzle: Üstten depo: 1.6-1.8mm Alttan depo: 1.8-2.0mm Basınlı kap :1.2-1.4mm	Tip: 13-15 thou (0.33-0.38 mm)
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A	120-140 Bar
	Kat sayısı:	2	2
	Katlar arası bekleme:	10-15 dakika	10-15 dakika
	Kuruma:	Kuru hava	Kuru hava
	Yaş Film Kalınlığı:	100-125 µm	100-125 µm
	Kuru Film Kalınlığı:	35-50 microns	35-50 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma
Dokunma Kuruması
Bantlama Kuruması
Tutulabilir Kuruma
Sert Kuruma
Fırınlama:

Yeniden boyama:

Note:

10-15 dakika
40 – 60 dakika

24 saat
Tavsiye edilmez

Minimum: 1 saat
Maximum: Temiz yüzeyde zımpara olmadan 1 ay
herhangi bir 1K Selemix Sonkat ile
Düşük sıcaklık veya 50µm'dan yüksek film kalınlığı
kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karışım tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

Teorik Kaplama alanı:

Görünüm:

510-625 g/L (renk ve inceltmeye bağlı)

46-59 %

29-42 %

41-54 %

1.17-1.27 Kg/L

50 microns KFK ile 5.7-8.4 m² litre başına

Mat

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün ve Açıklama	Ambalaj	
1.778.2000/E4.25K	7-820	Sentetik Ekstra Hızlı Kuru Astar	4.25	Kg
1.778.2000/E17K	7-820	Sentetik Ekstra Hızlı Kuru Astar	17	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Tiner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Tiner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Tiner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatiksiz Tiner	25	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm veya hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. İhmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95