

## TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:  
Şubat 2020

# SELEMIX® 1K ÇİNKO FOSFATLI SENTETİK PAS ÖNLEYİCİ ASTAR -SARI 3-0900

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

3-0900 Selemix astar, antikorozyon pigmentlere sahip 1K çinko fosfat bazlı sentetik pas önleyici astardır. Yüksek korozyon direncine ve demirli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Tarım ve şantiye makineleri, marangozluk ve demir metal malzemeler için tavsiye edilir.

## ÜRÜNLER

3-0900 *Selemix* 1K çinko fosfat sentetik pas önleyici astar sarı

### Tinerler:

1-610 Sentetik Tiner  
1-215 Nitro Tiner  
1-205 Aromatiksiz Tiner

## YÜZEYLER VE HAZIRLIK



Çıplak Çelik

P80-120-150 disk ile zımparalama ve yağ alma

Dökme Demir

P80-120-150 disk ile zımparalama ve yağ alma



Fosfatlı Çelik

SCOTCHBRITE® ile aşındırma ve yağ alma




Boyalı Yüzeyler  
Poliüretan veya Polyester  
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma

Yoğuşmayı önlemek için sadece çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.

## KARIŞIM

İnceltmeden önce iyice karıştırın

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	<b>Ağırlıkça:</b> 3-0900 Astar 1-610/1-215/1-205 Tiner	1000 200 - 300	1000 100-200
	<b>Hacimce:</b> 3-0900 Astar 1-610/1-215/1-205 Thinner	4 1 – 1.6 (25 to 40%)	4 0.5 – 1 (10 to 25%)
	Viskozite (20°C'de):  Karışım ömrü (20°C'de):	20-25 saniye DIN4  Limitsiz	35-40 saniye DIN4  Limitsiz

## UYGULAMA

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	Boya tabancası ayarları:	Nozzle: Gravity: 1.6-1.8mm Suction: 1.8-2.0mm Pressure feed:1.2-1.4mm	Tip: 11-13 thou (0.28-0.23 mm)
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A	90-120 Bar
	Kat sayısı:	2	2
	Katlar arası bekleme:	5-10 dakika	5-10 dakika
	Kuruma:	Kuru hava	Kuru hava
	Yaş Film Kalınlığı:	125-150µm	125-150µm
	Kuru Film Kalınlığı:	40-60 microns	40-60 microns

## KURUMA SÜRELERİ



at 20°C

Toz Tutmaz Kuruma  
Dokunma Kuruması  
Bantlama Kuruması  
Tutulabilir Kuruma  
Sert Kuruma  
Fırınlama:

Yeniden Boyama:

Note:

10-15 dakika  
40 – 60 dakika

24 saat  
Tavsiye edilmez

Minimum: 1 saat  
Maximum: Temiz yüzeyde zımpara olmadan 1 ay  
herhangi bir 1K Selemix Sonkat ile

Düşük sıcaklık veya 60µm'dan daha yüksek film kalınlığı  
kuruma süresini uzatacak

## TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karışım tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı Madde oranı (Ağırlıkça):

Katı Madde oranı (Hacimce):

Solvent oranı (ağırlıkça):

Özgül Ağırlığı (Kullanıma hazır)

Teorik Kaplama Alanı:

Görünüm:

558 g/L (renk ve inceltmeye bağlı)

55.5 %

35.5 %

43.1 %

1.274 Kg/L

50 mikron KFK ile 7.1 m<sup>2</sup> litre başına

Mat

## ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
3-0900/E5K	3-0700	1K Çinko Fosfatlı Sentetik Pas önleyici Astar Sarı	5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Tiner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic Free Thinner	25	Lt

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

## BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

### DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye  
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95