

## TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme Tarihi:  
Şubat 2020

# SELEMIX® TOZLU DOKU KATKI MADDELERİ 6-560 İNCE / 6-561 İRİ

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

*Selemix 6-560 ve 6-561, sırasıyla ince ve iri taneli dokularda polietilen toz boya katkı maddeleridir.*

*Düzgün bir doku yüzeyi oluştururlar ve iyi bir aşınma direnci sağlarlar.*

*Doku tozu katkı maddeleri, renk ve kurutma işlemi üzerinde herhangi bir etkisi olmaksızın tüm Selemix Sistem 1K ve 2K son katlarla uyumludur. Ayrıca 8-552 / 3 ve 8-110 / 1 Selemix Su Bazlı Sonkatlarla da uyumludur.*

*Tane boyutunun tipinin (ince veya iri) seçimi, hazırlanmış sonkat içine % 3 ila % 5 oranında ilave ile kullanımı, yüzeyde istenen doku düzeyine bağlıdır.*

## ÜRÜNLER



6-560	Selemix Toz Dokulu Katkı <b>ince</b>
6-561	Selemix Toz Dokulu Katkı <b>iri</b>

## YÜZEYLER VE HAZIRLIK

İlgili Selemix Sonkat Teknik Veri Sayfasına bakın


## KARIŞIM

6-560 ve 6-561, 200 gr'lık bir plastik şişede verilir. Şişe, 15 g toz katkı maddesi ölçebilen bir ölçüm kapağına sahiptir. Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin. Selemix Topcoat TDS'ye göre sertleştirici ve tiner ekleyin.

Ürünler Standard System	Konvensiyonel Air-Assisted Airless
 <b>Ağırlıkça:</b> Selemix Sonkat 6-560 / 6-561 Toz Katkı	1000 30-50
 <b>Hacimce:</b> Selemix Sonkat 6-560 / 6-561 Toz Katkı	1 Litre 2-3 kapak dolusu

## UYGULAMA

İlgili Selemix Sonkat Teknik Veri Sayfasına bakınız

Ürünler	Konvensiyonel	Air-Assisted Airless
 Boya tabancası ayarları:	Sonkat boya teknik veri sayfasında önerilen en büyük meme çapını kullanmanızı öneririz	Toz parçacıkları mekanik parçaların ve membranların hızlı bir şekilde aşınmasına ve yıpranmasına neden olabileceğinden, her zaman pompa tedarikçisine başvurmanız önerilir..

## TEKNİK VERİ

Katkı maddesi Verileri:	
Parçacık boyutu: İnce Toz 6-560: İri Toz 6-561:	Ortalama 24-36 Mikron (Maximum 90 mikron) Ortalama 60-90 Mikron (Maximum 125 mikron)
Özgül Ağırlığı:	0.949
Katı Madde oranı:	100%
Solvent Oranı:	0%
VOC (g/L)	0g/L

## ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Toz Dokulu Katkı İnce	0.2	K
1.965.6100/E0.2K	6-561	Selemix Toz Dokulu Katkı İri	0.2	K

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

## BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIMLAR İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm veya hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

### DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol  
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye  
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95