

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihiz:
Şubat 2020

SELEMIX 1K YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI SONKATLAR GÜMÜŞ GRİ 2.776.0350 SİYAH 2.776.0600

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Selemix 2.776.0XXX 1K Yüksek Isıya Dayanıklı Sonkatlar 1K modifiye silikon sonkatlardır ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı, koruyucu boya filmi gerektiren metal yapıların boyanması için tasarlanmıştır.

2.776.0350, 350 ° C'ye dayanıklı Gümüş renkli bir kaplamadır

2.776.0600, 600 ° C'ye dayanıklı Siyah renkli bir kaplamadır

Her iki kaplama da mat bir görünüm verir.

ÜRÜNLER

2.776.0350	Selemix Yüksek Isıya Dayanıklı Sonkat – Gümüş (350 ° C'ye kadar)
2.776.0600	Selemix Yüksek Isıya Dayanıklı Sonkat – Siyah (600 ° C'ye kadar)

Tinerler:

1-215	Nitrosellülozik Tiner
1-205	Aromatiksiz Tiner
1-610	Sentetik Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIKLAR



Çelik
(iç mekan kullanımı)

İyice temizleyin, alt tabakanın korozyonsuz olduğundan emin olun
P320 disk ile zımparalama ve yağ alma



Alüminyum
(iç mekan kullanımı)

İyice temizleyin, alt tabakanın korozyonsuz olduğundan emin olun
P320 disk ile zımparalama ve yağ alma

Korozyon direncinin gerekli olduğu dış mekan kullanımı için lütfen Selemix Uzmanınıza başvurun

Sadece 15C'nin üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın .

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli Conventional Spray	2.776.0350 Gümüş	2.776.0600 Siyah
	Ağırlıkça: 2.776.0XXX Sonkat 1-215 /1-205 /1-610 Tiner	1000 200-250	1000 50-150
	Hacimce: 2.776.0XXX Sonkat 1-215 /1-205 /1-610 Tiner	5 1-1.5 (20-30%)	10 0.5-1.5 (5-15%)
	Viskozite (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	16-19 saniye DIN4 Limitsiz	19-29 saniye DIN4 Limitsiz
	Önemli Air-Assisted Airless	2.776.0350 Gümüş	2.776.0600 Siyah
	Ağırlıkça: 2.776.0XXX Sonkat 1-215 /1-205 /1-610 Tiner	1000 İnceltilmemiş kullanın	1000 İnceltilmemiş kullanın
	Viscosity (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	25-30 secs DIN4 Limitsiz	23-30 secs DIN4 Limitsiz

UYGULAMA

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	Boya Tabancası Ayarı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Altan depo: 1.6-1.8mm Basıncılı kap: 0.85-1.2mm	Nozzle: 9-11 thou 0.23-0.28mm
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2.5 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A	80-100 Bar
	Kat Sayısı: Katlar Arası Bekleme:	2 5-10 dakika	2 5-10 dakika
	Kuruma: Yaş Film Kalınlığı: Kuru Film Kalınlığı:	Hava Kuruma 120 microns 25-50 microns	Hava Kuruma 120 microns 25-50 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma
Dokunma Kuruması
Bantlama Kuruması
Tutulabilir Kuruma

Sert Kuruma:

Yeniden boyama :

20-30 dakika
1-2 saat
2 saat
1-2 saat veya
30 dakika 60°C'de veya
30-40 dakika 180°C'de
16-24 saat

Minimum: 1-2 saat veya 30 dakika 60°C'de
Maksimum: zımpara olmadan 2 saat

Düşük sıcaklık veya 50µm'dan daha yüksek film kalınlığı
kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner
dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

2.776.0350
Gümüş

740 g/L (inceltmeye bağlı)

27.6 %

15.4 %

72.4 %

1.023 Kg/L

2.776.0600
Siyah

687 g/L (inceltmeye bağlı)

34.5 %

22.0 %

65.5 %

1.048 Kg/L

Teorik Kaplama alanı:

25 microns KFK ile 6.2 m²/L

25 microns KFK ile 8.8 m²/L

Görünüm:

Brush Application:

Electrostatic application

Mat

Tavsiye edilmez

Tavsiye edilmez

Mat

Küçük alanlar için % 0-3

inceltilebilir

Uygun

595

ÜRÜN KADLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
2.776.0350/E4K	-	Yüksek Isıya Dayanıklı Son kat Gümüş	4	Kg
2.776.0350/E20K	-	Yüksek Isıya Dayanıklı Son kat Gümüş	20	Kg
2.776.0600/E4K	-	Yüksek Isıya Dayanıklı Son kat Siyah	4	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Thinner	5	Lt
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatiksiz Thinner	25	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95