

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 2K POLİÜRETAN BEYAZ SONKAT NP1000

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Selemix NP1000 2K Poliüretan Beyaz Sonkat, düz renkler için yüksek kaliteli, parlak 2K Poliüretan bir boyadır. Mükemmel kaplama ve iyi dayanıklılık ile parlak bir son görünüm vermek için uygundur, çabuk kurur. Renk saf beyazdır ve birkaç beyaz tonlara veya bazı RAL renklerine dönüştürmek için Selemix Anarenkler ile renklendirilebilir.

Uygulama geleneksel veya hava destekli havasız sprej ile yapılabilir. Dayanıklı bir boya sistemi sağlayan Selemix Epoksi ve Poliüretan astarlarla uyumludur. Makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının ve dayanıklı, çok parlak bir yüzeyin gerekli olduğu diğer birçok endüstriyel boyama uygulaması için uygundur..

ÜRÜNLER

NP1000	Selemix Poliüretan Beyaz Sonkat
NPxx	Selemix NP Anarenkler

Sertleştiricis:

9-060	Extra PU Sertleştirici
9-065	Yavaş Sertleştirici
9-080	Akrilik Sertleştirici

Tinerler:

1-420	Poliüretan Tiner
1-208	Yavaş Tiner
1-470	Yavaş Direct Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIK



Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma



Selemix Epoksi Astarlar
veya PU Astarlar

İlgili Astar Veri sayfasına bakınız

Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli Standard System	Conventional	Air-Assisted Airless
	Ağırlıkça: NP1000 Sonkat 9-060 / 9-065 Sertleştirici 1-420/1-208/1-470 Tiner	1000 300 350-400	1000 300 350-400
	Hacimce: NP1000 Sonkat 9-060 / 9-065 Sertleştirici 1-420/1-208/1-470 Tiner	3 1 1.3-1.5 (40-50%)	3 1 1.3-1.5 (40-50%)
	Önemli 9-080 Sertleştirici	Conventional (Yüksek Dayanıklılık)	Air-Assisted Airless (Yüksek Dayanıklılık)
	Ağırlıkça: NP1000 Sonkat 9-080 Sertleştirici 1-420/1-208/1-470 Tiner	1000 350 250-350	1000 350 250-350
	Hacimce: NP1000 Sonkat 9-080 Sertleştirici 1-420/1-208/1-470 Tiner	2.5 1 1-1.3 (40-50%)	2.5 1 1-1.3 (40-50%)
	Viskozite (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	18-20 saniye DIN4 1.5 saat	18-20 saniye DIN4 1.5 saat

UYGULAMA

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	Boya tabancası ayarları:	Nozzle: Altan depo: 1.3-1.4mm Üstten depo: 1.6-1.8mm Basıncılı kap: 0.85-1.2mm	Nozzle: 9-11 tho 0.23-0.28mm
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2.5 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A	80-100 Bar
	Kat Sayısı:	2	2
	Katlar arası bekleme:	10-15 dakika	10-15 dakika
	Kuruma:	Hava kurumalı veya 60°C'de 30-40 dakika	Hava kurumalı veya 60°C'de 30-40 dakika
	Katlar arası bekleme:	10 dakika	10 dakika
	Yaş Film Kalınlığı:	120 microns	120 microns
	Kuru Film Kalınlığı:	50 microns	50 microns

KURUMA SÜRELERİ

 20°C'de	Toz Tutmaz Kuruma Dokunma Kuruması Bantlama Kuruması Tutulabilir Kuruma Sert Kuruma:	10-15 dakika 1-1.5 saat 14 saat 4-6 saat 10-14 saat veya fırından sonra
	Fırınlama: Yeniden boyama :	Minimum: 14 saat Maximum: 24 saat kendisi ile zımparasız Düşük sıcaklık veya 50µm'dan daha yüksek film kalınlığı kuruma süresini uzatacak

TECKNİK VERİ

Kullanıma hazır karışım Tiner dahil:	
VOC (g/L):	565-581 g/L (renk ve incelmeye bağlı)
Katı madde içeriği (ağırlıkça):	43-48 %
Katı madde içeriği (hacimce):	36-38 %
Solvent içeriği (ağırlıkça):	52-57 %
Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)	1.02-1.08 Kg/L
Teorik Kaplama alanı:	7.2-7.5 m ² /L at 50 microns DFT
Görünüm:	Parlak

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMALAR

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
NP1000/E16	NP1000	Poliüretan Beyaz Sonkat	16	Lt
1.959.5060/E1	9-060	Extra PU Sertleştirici	1	Lt
1.959.5060/E5	9-060	Extra PU Sertleştirici	5	Lt
1.959.5065/E5	9-065	Yavaş Sertleştirici	5	Lt
1.959.5065/E25	9-065	Yavas Sertleştirici	25	Lt
1.959.5080/E1	9-080	Akrilik Sertleştirici	1	Lt
1.959.5080/E5	9-080	Akrilik Sertleştirici	5	Lt
1.959.5080/E25	9-080	Akrilik Sertleştirici	25	Lt
1.911.4420/E1	1-420	Tiner	1	Lt
1.911.4420/E5	1-420	Tiner	5	Lt
1.991.3208/E5	1-208	Yavaş Tiner	5	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Yavaş Direct Tiner	5	Lt

SAĞLIK VEK GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIMLAR İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm veya hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95