



CICLO DI
VERNICIATURA

N° 19

7-740 Smalto sintetico a forno 80°C

TIPO DI SUPPORTO

Lamiera d'acciaio non corrosa
Lamiera d'acciaio con corrosione
Lamiera nera di acciaio con calamina
Lamiera nera di acciaio senza calamina

CARATTERISTICHE

Velocità : ****
Protezione : **
Aspetto : ****
Basso costo : ***

NUMERO DI STRATI : 1

TIPO DI PRODOTTI

Smalto : 1K

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Convenzionale - Airless

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Per i dettagli vedi l'allegato "Preparazione dei supporti"

SYSTEM

SMALTO

PRODOTTO	RAPPORTO D'IMPIEGO (in peso)	N° DI MANI	APPASSI-MENTO	ESSICCAZIONE
7-740 Smalto sintetico 80°C	1000	2	20-25 min	Totalmente essiccato: 40-50 min (80°C)
1-610 Diluente per sintetici	150-200			
SPESSORE FILM : 40-50 microns				

Note : Per finiture opache e semilucide usare 7-750 Smalto sintetico a forno 80°C opaco.

SCHEDE TECNICHE

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche

7-740 Smalto sintetico a forno 80°C	547
7-750 Smalto sintetico a forno 80°C opaco	548