



CICLO DI
VERNICIATURA

N° 22

Smalto Poliuretano semilucido per lamiera zincata 7-514

TIPO DI SUPPORTO

Lamiera d'acciaio non corrosa
Lamiera d'acciaio con corrosione
Lamiera nera di acciaio con calamina
Lamiera nera di acciaio senza calamina
Lamiera zincata

CARATTERISTICHE

Velocità : ***
Protezione : **
Aspetto : **
Basso costo : ***

NUMERO DI STRATI : 1

TIPO DI PRODOTTI

Smalto : 2K

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Convenzionale - Airless

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Per i dettagli vedi l'allegato "Preparazione dei supporti"

SYSTEM

SMALTO

PRODOTTO	RAPPORTO D'IMPIEGO (in peso)	N° DI MANI	APPASSI- MENTO	ESSICCAZIONE
7-514 Smalto PU per lamiera zincata	1000	2	10-15 min	Fuori polvere: 20 min Secco al tatto: 7-8 ore Totalmente essiccato : 24-36 ore 20°C 60 min 60°C
9-000 Induritore MS super rapido	150			
1-430 Diluente acrilico	100-150			
SPESSORE FILM : 45-55 microns				

SCHEDE TECNICHE

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche

7-514 Smalto poliuretano semilucido per lamiera zincata	539
---	-----