

# REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS POUR BOIS

## EXTÉRIEUR- PRÊT À L'EMPLOI

### SEMI-TRANSPARENT

#### Série 8260

Revêtement et scellant à l'huile, Fini mat-satiné

Fiche Technique



#### Spécifications techniques (21°C (70°F))

Solides par volume:	68 % ( $\pm 2\%$ )
Solides en poids:	73 % ( $\pm 2\%$ )
Composés organiques volatils (COVs)*	

Selon ASTM D3960-05: < 275 g/L

#### Couleurs disponibles

8260 Cèdre naturel, 8261 Pacane, 8262 Noyer foncé, 8263 Acajou, 8264 Naturel, 8265 Pacanier cendré, 8266 Brun authentique, 8267 Séquoia. \*La couleur illustrée est produite par un procédé d'impression. Il peut y avoir une légère différence entre la couleur illustrée et la couleur de la teinture.

Niveau de lustre	Fini mat satiné
------------------	-----------------

**Couverture pratique :** Les surfaces rugueuses et altérées, 28 à 37 mètres carrés (300 à 400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L. Sur les surfaces lisses ou les bois durs, 37 à 46 mètres carrés (400 à 500 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L. *Ces valeurs de superficie peuvent varier selon le type, le vieillissement et la texture du bois ainsi que la méthode d'application.*

#### Type de résine

- Alkyde- Huile

#### Viscosité\* Prêt à utiliser.

*Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.*

Inflammabilité	Combustible
Point d'éclair*	42 °C (108 °F)

#### Séchage\* @ 25°C/77°F - 50% d'Humidité relative

Sec au toucher: 24 heures

Pour recouvrir: Application 1 couche

#### Avant de résister à la pluie:

Quelques minutes pour les surfaces verticales

24 heures pour les surfaces horizontales

Pour une circulation piétonnière légère: 24 à 48 heures

Avant de remettre les meubles en place: 24 à 48 heures

Durcissement complet: 14 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.

*Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.*

\*Source des données techniques: 8264

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

**GARANTIE DE SATISFACTION :** Le fabricant garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS SUR TERRASSES ET 5 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction DE 3 ANS SUR TERRASSES ET 5 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film de revêtement, le mauvais état du sujet, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de tout produit, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.

04/2025



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever poussière, saleté, moisissure, huile, fibres de bois lâches et autres contaminants. Le produit peut être appliqué sur du bois préalablement recouvert d'une teinture semi-transparente exposée aux intempéries et en bon état. Enlever la teinture écaillée en ponçant, en grattant ou en passant une brosse métallique. La teinture précédente qui n'est pas en bon état doit être complètement enlevée. Pour assurer une pénétration adéquate, les surfaces exposées aux intempéries, sales ou moisis doivent être nettoyées avec un nettoyant pour bois avant d'appliquer le produit. Après le rinçage, laisser sécher le bois. Poncer si nécessaire. Poncer toujours dans le sens du grain du bois et enlever la poussière de ponçage. Tester l'absorption d'eau sur la surface du bois – si l'eau est absorbée dans les 30 s à 2 min, selon le climat, la surface est prête à teindre.

- La moisissure doit être éliminée en lavant la zone affectée avec une solution de javel domestique 30% et 70% d'eau. Bien rincer. Ne pas mélanger la solution d'eau de Javel avec d'autres nettoyants.
- **Bois nu exposé** : Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses Dulux.
- **Revêtement en mauvais état** : Enlever toute trace de teinture avec le décapant pour bois Dulux ou un jet sous pression, en fonction de l'état de la surface. Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses Dulux.
- **Bois neuf** : Bien laver avec le nettoyant pour terrasses Dulux.
- **Revêtement en bon état** : Idéalement, enlever l'ancien revêtement afin de conserver l'aspect semi-transparent, sinon bien laver bien avec le nettoyant pour terrasses Dulux. Uniquement les surfaces déjà teintes avec une teinture similaire semi-transparente peuvent être recouvertes.
- **Toutes les surfaces** : À la fin de la préparation de la surface, bien rincer avec de l'eau. Si l'eau perle, la préparation de la surface doit être répétée. Laisser sécher pendant au moins 24 heures par temps sec. Légèrement poncer avec un papier abrasif de grain 80 pour ternir la surface. Éliminer la poussière de ponçage. Éliminer les marques d'étampes ou de crayons par le ponçage.

**PRÉCAUTION** : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

## Application

La teneur en humidité du bois doit être comprise entre 12% et 18%. Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. Appliquer dans le sens du grain du bois pour assurer l'uniformité de la couleur. NE PAS DILUER. Mélanger les contenants pour assurer l'uniformité de la couleur. Brasser à fond avant et souvent pendant l'application. Appliquer sur une petite surface et laisser sécher pour assurer une apparence et une pénétration acceptables. Appliquer une fine couche avec un pinceau de haute qualité, un rouleau ou avec un pulvérisateur à pompe ou sans air. Pour les surfaces horizontales, telles que les terrasses, ne pas appliquer en excès ou laisser se former des flaques, repasser au pinceau si appliquée au rouleau ou au pistolet. Pour les surfaces verticales, aucun repassage au pinceau n'est nécessaire. Si vous utilisez un pulvérisateur à pompe, appliquez sur une planche à la fois, verticalement à 15 à 20 cm (6 à 8 po) du bois. Les chevauchements, les coulures ou les stries s'égaliseront et se fondront dans le bois.

## Conditions d'application

Appliquer lorsque les températures de l'air et de la surface sont entre 2 °C (35 °F) et 49 °C (120 °F) et qu'elles demeureront au-dessus de 2 °C (35 °F) pour les 24 prochaines heures. Le produit résiste à une pluie légère quelques minutes après l'application sur les surfaces verticales, telles que les clôtures. Pour les surfaces horizontales, telles que les terrasses, il est recommandé d'appliquer lorsqu'aucune précipitation n'est prévue pendant 24 heures.

## Outils

- Pinceau: Soies naturelles
- Rouleau: Non pelucheux - 10 - 15 mm
- Pulvérisateur à pompe
- Pulvérisateur sans air : (.011-.013" and 700-1200 psi).

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel et sous licence à PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. pour utilisation au Canada seulement. Le Multi-Coloured Swatches Design et Facile à choisir. Prête à utiliser sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.

## SYSTÈMES RECOMMANDÉS

### Recommandé sur toutes les surfaces de bois:

- Dulux 8260 Revêtement et scellant à l'huile semi-transparent.
- Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. Apprêter localement toutes les zones fissurées, coupées ou endommagées. Cela fournira une protection maximale ainsi que de la durabilité.

Le produit doit pénétrer, une épaisseur de film n'est pas requise.

Une teneur élevée en humidité de façon continue, un manque d'aération du bois ou une forte circulation (terrasses) réduisent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement. L'utilisation sur du bois exotique affecte la superficie couverte, le temps de séchage et la durabilité.

## Nettoyage

Nettoyer les pinceaux et les outils avec de l'essence minérale. DANGER -LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRÉGNÉS AVEC LA TEINTURE DULUX<sup>MD</sup> PEUVENT PRENDRE FEU SPONTANÉMENT S'ILS SONT MAL ÉLIMINÉS. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE FERMÉ ET REMPLI D'EAU.

## Entreposage et transport

Garder le produit au frais et au sec. - **Élimination**

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

## Mesures de sécurité

### POISON IRRITANT LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION. CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes anti-éclaboussures. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. **Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette.** PREMIERS SOINS: Contient: Distillat de pétrole (naphtha, fraction lourde hydrotraitée); Solvant naphta aliphatique, fraction médiane; acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium; bis(2-éthylhexanoate) de cobalt; acide 2-éthylhexanoïque, sel de manganèse; sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle); butanone-oxime; 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one; noir de carbone; Paraffine, cire de. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Les poussières de ponçage et de meulage peuvent être nocives si inhalées. L'inhalation de concentrations élevées de vapeur peut affecter le système nerveux central. L'exposition répétée de fortes concentrations de vapeur peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. Les fortes concentrations de vapeur peuvent causer des maux de tête, des vertiges, des états de somnolence et des nausées, et peuvent entraîner une perte de connaissance. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour le lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1-800-463-7426 (Canada). INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX ÉCLABOUEURS : (412) 434-4515 (États-Unis), (514) 645-1320 (Canada).

Pour des renseignements sur les produits, composer le: 1-800-387-3663 www.dulux.ca