

WOODPRIDE^{MD}

TEINTURE HUILE / ACRYLIQUE OPAQUE

TEINTURE D'EXTÉRIEUR

9600A

Produit à base d'eau, Fini faible lustre

Fiche Technique



Spécifications techniques (21°C (70°F))

Solides par volume:	37% (± 1%)
Solides en poids:	49% (± 1%)

Composés organiques volatils (COVs)*

Selon ASTM D3960-05:	< 150 g/L
Réglementation canadienne:	< 250 g/L

Couleurs disponibles

9600A	Blanc
9690A	Base très foncée*

**Doit être teinté avant d'utiliser.*

Niveau de lustre	Fini faible lustre
------------------	--------------------

Couverture pratique

Jusqu'à 56 m² (600 pi²) par 3,78 litres sur du bois lisse: moins sur des surfaces rugueuses.

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

Type de résine

- Acrylique + Huile

Viscosité* Prêt à utiliser (77 ± 5 Unités Krebs)

Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.

Inflammabilité	Ininflammable
Point d'éclair*	Non applicable

Séchage* @ 25°C/77°F - 50% d'Humidité relative

Sec au toucher:	4 heures
Pour recouvrir:	24 heures
Avant de résister à la pluie:	24 heures
Pour une circulation piétonnière légère:	24 heures
Pour une circulation piétonnière normale:	3 jours
Avant de remettre les meubles en place:	3 à 7 jours
Durcissement complet:	14 jours

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.
Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

*Source des données techniques: 9600A

Description du produit

La Teinture opaque huile/acrylique pour terrasses et parements WOODPRIDE^{MD} est un revêtement extérieur hydrofuge qui crée un fini à faible lustre offrant une protection supérieure contre les éléments, tout en rehaussant la couleur et la texture naturelles du bois. Sa formule est fortifiée d'huiles naturelles pénétrantes.

Durabilité éprouvée

- Fini hautement opaque / Assure une protection durable tout en conservant la texture du bois.
- Huiles naturelles pénétrantes / Bonne adhérence sur les surfaces adéquatement préparées.
- Fini hydrofuge très durable/ Finition longue durée qui évacue l'eau et résiste aux taches de moisissure.
- Huiles naturelles pénétrantes / Pénètre la surface du bois pour une meilleure adhérence.

Utilisations prévues

- Travaux neufs et d'entretien extérieur.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Idéal pour les surfaces verticales, les terrasses, les escaliers, les clôtures, les garde-corps et les meubles extérieurs.

Surfaces

- Recommandé pour le bois traité, le cèdre ou le pin.
- Anciennes finitions bien préparées: peintures, teintures opaques et semi-transparentes (excepté les teintures hydrofuges contenant de la cire).

Limites d'utilisation

- Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures. Éviter de teindre sous les rayons directs du soleil ou sur des surfaces chaudes.
- Non recommandé sur les teintures hydrofuges contenant de la cire et sur les surfaces déjà peintes ou teintes.
- Une teneur élevée en humidité de façon continue, un manque d'aération du bois ou une forte circulation (terrasses) réduisent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement.
- Certaines couleurs, des changements drastiques de couleurs ou des surfaces poreuses peuvent nécessiter des couches additionnelles de peinture pour obtenir un fini uniforme.
- SAIGNEMENTS DES TANINS : Certains bois, comme le séquoia et le cèdre, contiennent des tanins naturels hydrosolubles, colorants extractibles du bois, qui tendent à migrer vers la surface. En cas de saignement des tanins du bois, laisser le revêtement sécher complètement, puis laver avec une solution de détergent doux et rincer à l'eau claire.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

GARANTIE LIMITÉE : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'oeuvre et les coûts de la main-d'oeuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

05/2019

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une bonne préparation de la surface est essentielle. La surface doit être sèche, propre, exempte de fibres de bois grises, d'huile, de cire, de moisissure, de taches ou de tout autre contaminant.

- La moisissure doit être éliminée en lavant la zone affectée avec une solution de javel domestique 30% et 70% d'eau. Bien rincer. Ne pas mélanger la solution d'eau de Javel avec d'autres nettoyants.
- **Bois nu exposé** : Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Revêtement en mauvais état** : Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Bois neuf** : Bien laver avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Revêtement en bon état** : Idéalement, enlever l'ancien revêtement afin de conserver l'aspect semi-transparent, sinon bien laver avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*. Uniquement les surfaces déjà teintées avec une teinture similaire semi-transparente peuvent être recouvertes.
- **Toutes les surfaces** : À la fin de la préparation de la surface, bien rincer avec de l'eau. Si l'eau perle, la préparation de la surface doit être répétée. Laisser sécher pendant au moins 24 heures par temps sec. Légèrement poncer avec un papier abrasif de grain 80 pour ternir la surface. Éliminer la poussière de ponçage. Éliminer les marques d'étampes ou de crayons par le ponçage. Sceller les nœuds et les veines avec de la gomme laque.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

- **Apprêts recommandés** : Aucun apprêt n'est requis. Cependant, pour des couleurs pâles ou pastel sur du bois nu, et pour prévenir le saignement des tanins du bois nouveau ou de couleur rougeâtre, appliquer initialement un apprêt approprié.

Application

La teneur en humidité du bois doit être comprise entre 12% et 18%. Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. **NE PAS DILUER.** Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur. Bien mélanger avant, puis souvent pendant l'utilisation. Appliquer sur une petite surface et laisser sécher la teinture pour s'assurer d'une apparence satisfaisante. Appliquer deux couches minces à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon pour peinture/teinture de haute qualité. Après une application au rouleau, toujours uniformiser au pinceau pour obtenir de meilleurs résultats. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide. **ATTENTION** : Soyez prudents en marchant sur les surfaces mouillées; elles sont glissantes.

Conditions d'application

Appliquer lorsque les températures de l'air et de la surface sont entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F) et qu'elles le demeureront pour les 24 prochaines heures.

Outils

- Pinceau: poils synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau: non pelucheux - 10 - 15 mm

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Recommandé sur toutes les surfaces de bois:

- *WoodPride* Teinture huile / Acrylique opaque pour les terrasses, clotûres et parements.
- Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. Apprêter localement toutes les zones fissurées, coupées ou endommagées. Deux couches sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Nettoyage

Éliminer la plus grande quantité de produit et nettoyer immédiatement les outils en utilisant de l'eau tiède savonneuse après utilisation. **Danger de combustion.** Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Entreposage et transport

Garder le produit au frais et au sec. **PROTÉGER CONTRE LE GEL.**

Élimination

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

ATTENTION. POISON. DANGER DE COMBUSTION. LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF. Ne pas respirer les émanations. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque l'aération est inadéquate. L'inhalation de fortes concentrations de vapeur peut nuire au système nerveux central. Une exposition répétée à de fortes concentrations de vapeur peut causer une irritation du système respiratoire et des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. De fortes concentrations de vapeur peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, des nausées et même entraîner une perte de conscience. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à utilisation du produit. **Note : Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette.**

PREMIERS SOINS : Contient : dioxyde de titane; talc sans fibres asbestiformes; propane-1,2-diol; (2-méthoxyméthyléthoxy)propanol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS** : 514 645-1320.

Pour des renseignements sur les produits, composer le: 1-800-387-3663

www.dulux.ca



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550, rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), J4B 7L4

Le Logo *PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Dulux* est une marque déposée d'AkzoNobel et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. *Woodpride* est une marque déposée d'AkzoNobel. Le *Multi Coloured Swatches design* est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.