



Revêtements Architecturaux

SICO PERMA-FLEX

Série SPF10XX

Sico Perma-Flex Toutes Surfaces Peinture + Apprêt d'Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Sico Perma-Flex Toutes Surfaces est une Peinture + Apprêt* d'Intérieur/Extérieur en aérosol avec une technologie révolutionnaire qui offre une couverture exceptionnelle. Elle offre une finition ultra-durable sur une large gamme de surfaces comme le bois, le plastique, le verre et plus encore. Elle couvre les surfaces avec moins de pulvérisations et sèche en 5 minutes avec une finition impeccable et durable, de sorte que vos projets peuvent être réalisés plus facilement et plus rapidement.

* Un apprêt séparé ou plusieurs couches peuvent être nécessaires. Voir TAUX D'ÉTALEMENT pour plus de détails.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Céramique	Plastique
Métal ferreux	Vinyle
Verre	Bois

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Fini ultra-durable
Fini impeccable
Sec en 5 minutes
Sans gouttes, ni coulisses
Intérieur/Extérieur Peinture + Apprêt

INFORMATION PRODUIT

SPF1012	Gris éléphant Satiné
SPF1013	Bleu de la victoire Satiné
SPF1014	Napoléon Satiné
SPF1015	Vents changeants Satiné
SPF1016	Granite foncé Satiné
SPF1017	Gris froid Satiné
SPF1019	Nuance Fantôme Satiné
SPF1020	Blanc Brillant
SPF1021	Mat Blanc
SPF1022	Nuit noire Satiné
SPF1023	Héron Gris Satiné
SPF1024	Rouge brique Satiné
SPF1025	Armure éclatante Satiné
SPF1026	Bretzel au chocolat Satiné
SPF1027	Pacane au poivre Satiné
SPF1028	Roseau de terre Satiné
SPF1029	Écharpe de Mohair Satiné
SPF1030	Argile brune Satiné
SPF1031	Or du Yukon Satiné
SPF1032	Vert mousse pâle Satiné
SPF1033	Éternel Satiné

EMBALLAGE

Aérosol Poids net 340 g

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT :	Laque
BRILLANCE :	Mat, 7-16 à 60° Satiné, 5-22 à 60° Brillant, >70 à 60°
SOLIDES EN VOLUME* :	7 % +/- 2 %
SOLIDES EN POIDS :	13 % +/- 2 %
POIDS/GALLON* :	6,4 lbs. (2,9 kg) +/- 0,2 lbs. (91 g)
MAX PWMIR* :	< 1,60

*Données sur le produit calculées pour SPF1020.

TAUX D'ÉTALEMENT : Un contenant couvre approximativement 2,3 mètres carrés (25 pi²). Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes liées à l'irrégularité et la porosité des surfaces ou de la perte de matériel due à la méthode d'application. Certaines surfaces, y compris les substrats non peints, les surfaces réparées, les surfaces poreuses, les endroits tachés et les changements drastiques de couleurs peuvent nécessiter plusieurs couches pour obtenir une finition uniforme et un cachant complet.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 21°C (70°F) ; 50% d'humidité relative.

Au toucher :	5 minutes
Avant de recouvrir :	5-10 minutes
Pour mettre en service :	24-48 heures

Les temps de séchage inscrits peuvent varier selon la température, l'humidité, l'épaisseur de la couche et la circulation de l'air. Une application plus épaisse peut prendre plus de temps.

OBSTRUCTION : Si la valve se bouche, tourner et retirer la buse de pulvérisation et rincer dans un solvant, tel que de l'essence minérale. Ne pas planter une épingle ou d'autres objets dans la tige.

NETTOYAGE : Une fois la pulvérisation terminée, tenir le contenant à l'envers et pulvériser jusqu'à ce que du gaz clair apparaisse, puis essuyer la buse avant de ranger. Nettoyer la peinture fraîche avec de l'essence minérale ou un diluant à peinture.

ÉLIMINATION : Contacter votre municipalité pour obtenir des conseils sur l'élimination des contenants vides. Ne pas brûler ni placer dans un compacteur de déchets ménagers.

POINT D'ÉCLAIR : -95 °C (-139° F)

LIMITES D'UTILISATION

Utiliser à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré, comme un garage ouvert. Couvrir la zone environnante pour la protéger des éclaboussures. Appliquer lorsque la température de l'air est entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F) et qu'elle le demeurera pour les 24 prochaines heures. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures. Éviter de pulvériser dans des conditions venteuses et poussiéreuses.

N'est pas recommandé pour une utilisation sur du polyéthylène.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

Série SPF10XX

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever toute la peinture écaillée, la poussière, la saleté, les moisissures, l'huile et les autres contaminants. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer toutes les surfaces lustrées, rugueuses ou retouchées.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

CÉRAMIQUE et VERRE : Avant l'application de la peinture, nettoyer à fond la surface pour éliminer la poussière, la saleté et les autres contaminants de surface.

MÉTAL FERREUX : Avant l'application de la peinture, nettoyer à fond la surface pour éliminer la poussière, la saleté, la rouille et les autres contaminants de surface.

BOIS : Enfoncer tous les clous ou les vis, obturer les trous et calfeutrer tous les joints et fissures. Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse. Bien nettoyer pour éliminer la poussière.

VINYLE et PLASTIQUES ARCHITECTURAUX : Le vinyle et les plastiques architecturaux similaires peuvent présenter des problèmes d'adhérence potentiels. Certains plastiques faits de polyéthylène, comme les bacs de rangement en plastique, sont fabriqués d'une manière qui peut nuire à l'adhérence de la peinture. Le produit n'est pas recommandé pour une utilisation sur du polyéthylène en raison de ses propriétés d'adhérence. Pour les autres plastiques, tester d'abord sur une zone cachée. Le produit doit être appliqué sur une zone localisée, laisser durcir pendant la nuit, puis évaluer pour l'adhérence. Si l'adhérence est bonne, l'application peut continuer. Vérifier l'adhérence en appliquant un morceau de ruban de masquage. Lorsque le ruban de masquage est retiré, si le revêtement se décolle, la surface doit être poncée avant de procéder pour assurer l'adhérence mécanique. Le vinyle extérieur et les composites plastiques similaires ne doivent pas être peints avec une couleur plus foncée que la couleur d'origine. Peindre des vinyles extérieurs ou des composites de plastique extérieurs avec une couleur plus foncée peut les faire déformer.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Agiter vigoureusement pendant 1 à 2 minutes et souvent pendant l'utilisation. Tenir le contenant à la verticale de 15 à 25 cm (6 à 10 po) de la surface et pulvériser dans un mouvement régulier de va-et-vient, en chevauchant légèrement à chaque coup. Maintenir le contenant à la même distance de la surface. Le garder en mouvement pendant la pulvérisation. Appliquer des couches légères sur toute la surface jusqu'à ce que le cachant soit complet, en laissant 5 à 10 minutes entre les couches. Ne pas saturer la surface.

Températures admissibles pendant l'application

Produit : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

Air ambiant : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

Substrat : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)

PRÉCAUTIONS

DANGER EXTRÊME TRÈS INFLAMMABLE CONTENU SOUS PRESSION IRRITANT. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas fumer. Ne pas perfore. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes anti-éclaboussures. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. **Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette. PREMIERS SOINS:** Contient : Acétone; Propane; Butane; Toluène; Acétate d'isobutyle; Méthyl isobutyl cétone; dioxyde de titane; Éthoxy-3 propionate d'éthyle; Méthyl éthyl cétone; Acétate de l'éther monométhylrique du propylène glycol; Éther monopropylrique de l'éthylène glycol; xylène; Éthylbenzène; Alcool méthylique; noir de carbone; dioxyde de titane; aluminium; hydroxyde ferrique jaune. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Les poussières de ponçage et de meulage peuvent être nocives si inhalées. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour le lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1-800-463-7426 (Canada). **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX ÉCLABOUSSURES:** (412) 434-4515 (États-Unis), (514) 645-1320 (Canada).

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. Perma-Flex est une marque déposée de PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272

Services Techniques
1-866-660-2220

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550 rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec) J4B 7L4

SPF10XX - 02/2024