

C1418

Intérieur et extérieur

## Description du produit

Le scellant élastomère acrylique-uréthane TOP GUN 400 utilise la fibre Kevlar de DuPont pour une résistance et une durabilité incomparables. Ce produit haut de gamme offre une adhérence supérieure sur la majorité des matériaux de construction grâce à son élongation avant rupture de plus de 800 %. Top Gun 400 est plastifié en profondeur pour réduire l'accumulation de la saleté, éliminer le jaunissement et les variations inesthétiques de la peinture. Il forme un joint flexible étanche à l'air et à l'eau qui fournit une protection exceptionnelle contre les éléments. Top Gun 400 peut être appliquée sur une variété de matériaux pour de nombreuses utilisations.

## Utilisations recommandées

Autour des éviers, des comptoirs, des baignoires, des douches ou les applications similaires.

Autour des parements, des cadres de porte ou de fenêtre.

Dans les ouvertures autour des tuyaux et des événements.

## Surfaces

Usages multiples avec une excellente adhérence sur une multitude de matériaux de construction.

Peut être utilisé sur divers substrats pour une variété d'applications.

## Avantages et caractéristiques

- TOP GUN 400 utilise la fibre Kevlar de DuPont pour une résistance et une durabilité incomparables.
- Prêt à l'emploi et facile à appliquer.
- Séchage rapide et ne dégage que peu d'odeur.
- Forme un joint étanche, durable et flexible.
- Permet un mouvement allant jusqu'à  $\pm 25\%$  de la largeur originelle.
- Peut être appliquée sur les surfaces verticales, horizontales ou en surplomb, sans s'affaisser ou s'écouler.
- Produit à base d'eau qui permet de nettoyer les outils à l'eau.
- Contient un fongicide : le scellant durci est résistant à la moisissure.

## Choix de couleurs et apparence

BLANC : C1418

Pâte homogène sans grumeaux, facile à utiliser.

## Outil d'application

Fusil à calfeutrer.

## Certifications

Dépasse les exigences minimales de la norme ASTM C-834, Type OP, Grade -18 °C.

Dépasse les exigences minimales de la norme ASTM C-920, Type S, Grade NS, Classe 25.

Dépasse les exigences minimales de la norme TTS-00230C, Type S, Classe B.

## Remarques

Autour des bains et douches, attendre au moins 36 heures avant d'exposer le produit à l'eau (plus de temps est requis si l'aération est restreinte).

N'est pas destiné aux joints en immersion ou sous le niveau du sol.

Ne peut pas être sablé.

Ne pas utiliser dans l'installation de portes de douche.

N'est pas destiné pour les joints de plancher où une abrasion est prévue.

N'est pas destiné aux surfaces en contact avec des aliments.

L'application de peinture avant le temps de séchage recommandé peut entraîner la fissuration de la peinture.

N'adhère pas au polyéthylène, polypropylène, plastique recyclé, téflon ou autres matériaux comparables.

Ne pas utiliser sur du métal ferreux nu ou sur des surfaces gelées ou humides.

Ne pas utiliser sur les zones où du silicone a été appliqué auparavant.

S'assurer que la variation du joint ne dépasse pas l'élasticité du scellant.

ÉVITER LE GEL.



## Préparation des surfaces

Les surfaces à calfeutrer doivent être propres, solides et sèches.

Enlever toute poussière, saleté, huile, moisissure, peinture écaillée, vieux calfeutrant ou tout autre contaminant de surface. Nettoyer avec un nettoyant approprié, rincer soigneusement la surface et bien laisser sécher.

Appliquer une peinture appropriée sur les surfaces poreuses extérieures et le métal nu.

## Application

Couper le bec à 45° d'angle. Le cordon de scellant devrait être entre 3 mm et 3 cm.

Utiliser un boudin de mousse afin de prévenir la liaison en 3 points. Le rapport largeur/profondeur idéal d'un joint dynamique est de 2 : 1 (largeur : profondeur).

Appliquer le scellant seulement si la température du produit, de la surface et de l'air se situent à l'intérieur des conditions d'application spécifiées.

Le scellant peut être lissé à l'aide d'un outil de finition immédiatement après l'application.

Le lissage du scellant peut assurer un meilleur contact aux surfaces. NE PAS CRÉER UNE FORME CONCAVE.

Nettoyer tout excédent de scellant avec un linge humide avant qu'il ne sèche. Laisser le scellant durcir pendant au moins 36 heures avant d'exposer la surface à l'eau (le temps de durcissement augmentera dans des conditions fraîches ou humides).

Pour plus d'informations, consulter votre détaillant.

## Conditions d'application

Température : + 5 à 45°C (40 à 115°F) (idéale 20°C ± 5°C [68°F ± 9°F]).

Humidité relative : Idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.

À l'extérieur : La température de la surface doit être supérieure au point de rosée d'eau moins 3°C (5°F). Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil. Ces conditions doivent être respectées pendant l'application et le séchage du produit. S'assurer qu'aucune pluie n'est prévue dans les 8 heures. Les basses températures prolongent le temps de séchage.

## Nettoyage

Enlever la plus grande quantité de produit possible et nettoyer les outils à l'eau tiède et savonneuse immédiatement après usage.

## Entretien des surfaces

L'entretien varie selon l'usage et l'endroit. Un bon entretien commence par une inspection visuelle. Pour conserver les caractéristiques de protection, les joints d'étanchéité endommagés ou détériorés doivent être réparés dès que possible.

## Entreposage et transport

Bien que ce produit soit stable à un nombre restreint de cycles de gel-dégel, il n'est pas recommandé de le laisser geler. Toujours l'entreposer dans un lieu sec où la température se situe entre 5°C (40°F) et 30°C (86°F). Dans ces conditions, les tubes non ouverts se conserveront 24 mois au-delà de la date d'achat.

## Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans les égouts.

## Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique. Tenir hors de la portée des enfants. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

## Garantie

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit votre entière satisfaction à l'égard de ce produit à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait tel que promis, retournez la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de toute peinture, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.

## Caractéristiques techniques (21°C (70°F))

### Composition

- Diluant : eau
- Liant : émulsion acrylique-uréthane élastomère (latex)

### Composés organiques volatils (COV)\*

<1,5 % en poids

Selon ASTM D3960-05 : < 50 g/L

### Viscosité\*

Prêt à l'emploi

### Densité\*

1,2 ± 0,1 kg/L

### Solides en volume\*

63 %

### Solides en poids\*

69 %

### Inflammabilité

Ininflammable dans les conditions normales d'utilisation

### Point d'éclair\*

Sans objet

### Stabilité aux gels et dégels

Passe 5 cycles

(1 cycle = 16 heures à -18°C et 8 heures à 24°C)

### Temps de séchage\*

- Au toucher : 60 minutes
- Temps maximum avant de lisser : 15 minutes
- Avant de peindre : 4 à 6 heures
- Avant de résister à la pluie légère : 8 heures
- Avant de résister à la pluie forte : 24 heures

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.

### Température de service

Minimum : -40°C (-40°F)

Maximum : 80°C (180°F)

### Rendement par tube

5 mm X 5 mm : 15 à 19 m linéaires

6 mm X 6 mm : 11 à 13 m linéaires

5 mm X 10 mm : 8 à 10 m linéaires

6 mm X 12 mm : 5 à 7 m linéaires

3/16 po X 3/16 po : 55 à 69 pieds linéaires

1/4 po X 1/4 po : 31 à 39 pieds linéaires

3/16 po X 3/8 po : 28 à 34 pieds linéaires

1/4 po X 1/2 po : 15 à 19 pieds linéaires